

Popis

Fólia na báze EPDM. Materiály neobsahujú žiadne rozpúšťadlá, ktoré by mohli neskôr migrovať do okolitých plôch.

Forma dodania

- Fólia je potiahnutá z jednej strany celoplošne lepidlom
- Rezané role alebo logy
- Hrúbka: 0,75 mm

Technická špecifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Pevnosť v ťahu	EN 12311-2	≥7 MPa
Predĺženie	EN 12311-2	≥ 250%
UV odolnosť		vynikajúca
Vodotesnosť (2 kPa)	EN 1928	vyhovujúca
Súčiniteľ difúzneho odporu μ / sd	EN 1931	32 000 / sd 24 m
Odolnosť proti stárnutiu	EN 1296 / EN 1931	vyhovujúca
Odolnosť proti roztrhnutiu	EN 12310-2	10N
Trieda reakcie na oheň	EN 13501-1	Trieda E
Lepivosť	EN 1939 / postup 3	> 25 N / 25 mm
Aplikačná teplota		-5 °C až + 40 °C s primerom ME901
Aplikačná teplota		-10 °C až + 40 °C s primerom ME902
Skladovacia doba		24 mesiacov

Príprava

- podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc, ktoré by negatívne ovplyvňovali priľnavosť
- k dosiahnutiu perfektnej priľnavosti fólie ME220 VV odporúčame impregnáciu prípravkom illbruck ME901 alebo ME902



ME220

Vodotesná fólia exteriér (VV)

Fólia illbruck slúži na utesnenie pripojovacej škáry medzi otvorovou výplňou alebo preskleným fasádnym celkom a príslušnou obvodovou konštrukciou. ME220 Vodotesná fólia exteriér je vďaka svojim vlastnostiam určená pre vytvorenie hydroizolácie na exteriérovej strane škáry.

Hlavní výhody

- vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu
- s celoplošnou lepiacou vrstvou s extrémne vysokou lepivosťou
- separovaný dvojdielny liner uľahčuje a optimalizuje aplikáciu
- predĺženie fólie v priečnom aj pozdĺžnom smere minimálne 250%
- výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom, stárnutiu a UV žiareniu
- vysoká flexibilita a tvarovateľnosť fólií v neštandardných detailoch

Spracovanie

Upevnenie ME220 VV na rám výplne

- Odmerajte potrebné množstvo fólie z role a odstrihnite ho.
- Vyčistite podkladové plochy čističom AA404
- Priložte fóliu ku konštrukcii a odstraňujte priebežne ochranný prúžok samolepky a pritláčajte fóliu na pripravený podklad.
- Zrealizujte finálnu fixáciu fólie všetkých typov o šírke väčšej ako 100mm pomocou OT015
- Finálna šírka spoja vytvoreného s OT015 by mala byť cca 2 cm. Odporúčaný priemer jednej húsenky tmelu je cca 6 mm.
- Pritlačte fóliu k podkladu prítlačným valčekom. Postupujte týmto spôsobom pokým nie je fólia nalepená po všetkých stranách otvorovej výplne.

Upevnenie ME220 na murivo

- V prípade nerovnosti stavebného telesa je nutné vyrovnanie ostenia omietkom alebo cementovým lepidlom.
- Fóliu vedzte súbežne s osádzaným rámom a stenou.
- Pomocou ocelevej kefy a zmetáka zbavte ostene častíc zhoršujúcich priľnavosť ako je prach a voľné častice.
- Na zaistenie dokonalej priľnavosti k podkladu odporúčame vždy použiť impregnáciu s primerom illbruck ME901 alebo ME902.
- Odstráňte ochrannú vstvu na širokej samolepiacej strane a nalepte fóliu na ostenie.
- Dôkladne prejdite prítlačným valčekom.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460