

Popis

Viskózne lepidlo na báze syntetických kaučukov a živíc.

Forma dodania

- 4,7kg lepidla v plechovej dóze

Technická špecifikace

Vlastnosti	Klasifikácia
Báza	syntetický kaučuk
Systém	fyzikálne vytvrdnutie
Objemová hmotnosť (pri 20 °C)	cca 0.82 g/cm ³
Spotreba	0.5 kg/m ²
Vytvorenie pevného spoja	do 24-48 hod
Rýchlosť schnutia	cca 20 min (pri +20 °C a 60 % R.V.V.)
Aplikačná teplota	+5 °C až +35 °C
Teplotná odolnosť	-20°C až +80 °C
Skladovacia teplota	+10°C až +25 °C
Doba skladovania	12 mesiacov

Príprava

- podkladové plochy musia byť suché, odmastené, bez prachu a voľných častíc, ktoré by negatívne ovplyvnili priľnavosť
- na porézne materiály napr. betón, penosilikát, omietky použite primer illbruck
- na odmastenie fólie použite čistič AA404

Primer

- ako impregnáciu použite zriedené lepidlo CT113 s Toluénom v pomere 1 diel lepidla na 2 až 3 diely toluénu
- PRIMER nanášajte na porézny materiál štetcom alebo valčekom po celej ploche následného lepeného spoja
- aplikácia lepidla je možná až po úplnom zaschnutí PRIMERU (cca 10-30 minút). PRIMER riedte v samostatnej nádobe, zvyšky PRIMER-u nikdy nevlievajte späť do lepidla
- použitím primeru na fólie sa u savých povrchov dosiahne nielen lepšia priľnavosť, ale aj zníženie spotreby lepidla a predĺženie doby spracovateľnosti, čo je vyhovujúce hlavne v letnom období.



CT113

Kontaktné fasádne lepidlo



illbruck CT113 kontaktné fasádne lepidlo je špeciálne lepidlo určené pre kontaktné lepenie fólií illbruck ME220 a illbruck ME210 najmä vo fasádnych aplikáciách k podkladom z dreva, kovov, muriva a ďalším stavebným materiálom s ktorými je produkt znášateľný.

Hlavní výhody

- kontaktné lepidlo - okamžitá únosnosť spoja
- excelentná odolnosť voči starnutiu
- pevný a elastický spoj
- dobrá odolnosť voči teplotným zmenám a vode
- vysoká pevnosť bezprostredne po aplikácii

Spracovanie

- pred aplikáciou je potrebné lepidlo dôkladne premiešať, aby sa obe zmesi premiešali
- potom je lepidlo pripravené k aplikácii valčekom alebo štetcom na obe lepené plochy, v rovnomerných vrstvách
- po nanesení na obe lepené plochy sa lepidlo ponechá tzv. odvetrať cca 15 minút (dotykový test) - dôležité k dosiahnutiu pevného spoja
- po zavädnutí sa obe lepené plochy spoja a vrchná fólie pritlačí pomocou pritlačného valčeka
- vhodné je fólie dočasne fixovať do doby úplnej únosnosti lepidla
- odporúčaná šírka lepeného spoja medzi fóliami a poréznym materiálom (betón, tehla atď.) je 10
- v prípade nežiadúceho tuhnutia lepidla pri spracovaní je možné ho zriediť toluénom, avšak len na pôvodnú tekutosť! Nutné premiešať do homogénneho stavu! Maximálny podiel riedidla nesmie presiahnuť 10%.

Potrebné pomôcky

- k aplikácii je potrebný štetec alebo valček, riedidlo na vyčistenie (napr. toluen), vhodný predmet k premiešaniu lepidla pred aplikáciou, illbruck pritlačný valček, nádoba na rozriedenie lepidla, toluen.

Dôležité upozornenie

Vďaka obsiahnutým riedidlám môže dôjsť k poškodeniu alebo sfarbeniu podkladu pri aplikácii na plasty, polystyrén, asfaltové pásy. Lepidlo nie je vhodné na priamu aplikáciu na polystyrén a asfaltové pásy. Pri práci nefajčite, používajte len v dobre odvetraných priestoroch.

Tipy:

prechody fólii na asfaltové alebo PVC pásy hydroizolácie riešte pomocou vloženého prechodového plechu. Lepidlá fólii však nemusia byť kompatibilné s týmito druhmi materiálu, a teda nie je možné zaručiť vodotesný spoj v ich priamom napojení.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460