

Popis

Polymér na báze syntetického kaučuku.

Forma dodania

- 600 ml - saláma
- 20 ks v kartóne

Technická špecifikace

Vlastnosti	Klasifikácia
Báza	syntetický kaučuk
Systém	fyzikálne schnutie
Objemová hmotnosť (pri 20 °C)	cca 1.1 g/cm ³
Vytvorenie povrchovej kôry	10 minút
Rýchlosť vytvrdzovania	2-4mm/24 hod. (pri 20 °C, 60% RH)
Spotreba	7.6 m (pri prúžku o priemere cca. 10 mm)
Tvrdosť - Shore A	cca 30
E-Modul (100%)	0.5 N/mm ²
Elastické zotavenie	90%
Aplikačná teplota	+ 5 °C až + 30 °C
Skladovacia teplota	+ 5 °C až + 30 °C
Teplotná odolnosť	-20 °C až + 80 °C
Doba skladovania	12 mesiacov

Príprava

- podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, bez preachu a voľných častíc, ktoré by negatívne ovplyvňovali príľnavosť.
- na odmastnenie fólie a podkladu použite čistič AA404

Spracovanie

- lepidlo je určené na nanášanie v prúžkoch s priemerom cca 10mm na jednu z pripravených plôch.
- pre správne usadenie následne priloženej fólie použite pritlačný valček.
- finálna šírka lepeného spoja po pritlačení plôch by mala byť 2-3 cm. V prípade širších, dlhších a ťažších pásov fólií je potrebná dočasná fixácia, napr. lepiacou páskou do doby, než dôjde k dostatočnému vytvrdnutiu lepidla, prípadne zväčšenie šírky lepeného spoja.
- fixácia fasádnych fólií na asfaltovú lepenku alebo PVC fóliu musí byť urobená cez vložený kovový pás. Týmto bude zabezpečená dobrá pevnosť spoja a minimalizuje sa riziko nekompatibility OT015 fasádneho lepidla na týchto podkladoch.
- na aplikáciu materiálu je potrebná aplikačná pištoľ, orezávač a stierka.


Dôležité upozornenie

Vzhľadom na obsiahnuté chemikálie nie je lepidlo vhodné na aplikáciu na polystyrén. Pri práci nefajčite! Používajte len v dobre vetraných priestoroch.



OT015

Fasádne lepidlo



Lepidlo na fólie je špeciálne určené na kontaktné lepenie fólií illbruck ME220 a ME210 navzájom a na podklady ako sú hliník, oceľ, pozinkovaný plech, drevo, tvrdé PVC alebo iné neporézne materiály. Vytvorený spoj výborne odoláva starnutiu, zmenám teploty a je vodotesný.

Hlavní výhody

- excelentná odolnosť proti starnutiu
- veľmi ľahká, rýchla a presná aplikácia
- excelentná pevnosť spoja
- dobrá odolnosť proti teplotným zmenám a vode

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460