illbruck
making it perfect.

Popis

Viacúčelové jednokomponentné polyuretánové lepidlo.
Lepidlo vytvrdzuje na základe reakcie so vzdušnou vlhkosťou.

Forma dodania

- Kartuša 310 ml
- 12 kusov v kartóne
- Farba béžová

Technická specifikace

Vlastnosti	Hodnota
Báza	1-komponentný polyuretán bez rozpúšťadiel
Konzistencia	pastovitá
Vytvorenie povrchovej kôry	cca 5 minút pri +20 °C a 50% R.V.V.
Dosiahnutie funkčnej pevnosti	cca 15 minút pri +20 C a 50% R.V.V.
Spotreba	cca 150-300 g/m2 v závislosti na type podkladu
Pevnosť v šmyku	po 24 hodinách 10 N/mm2 (MPa)
Teplotná odolnosť	-30 °C až +110 °C
Aplikačná teplota	+7 °C až +30 °C
Skladovanie	12 mesiacov v originálnom neotvorenom balení, v suchu a chlade, nie na mraze

Príprava

- Podkladové plochy musia byť čisté, suché, bez prachu, mastnoty a voľných častíc.
- Jedna z lepených plôch by mala byť porézna.
- Pri lepení 2 neporéznych podkladov odporúčame nanesené lepidlo navlhčiť na jeho povrchu rozprašovačom.

Spracovanie

- PU014 je možné nanášať mechanickou, pneumatickou alebo akumulátorovou pištoľou.
- Lepidlo naneste v tenkej vrstve na 1 stranu.
- Do 5 minút pritlačte materiály k sebe. Lepené plochy k sebe priložte a šmyknite.
- Zabezpečte, aby sa zlepované časti neposunuli.
- Zovretie a stisnutie (svorkovanie) zvyšuje priľnavosť.
- Doba schnutia závisí na teplote, vlhkosti materiálu, jeho priestupnosti a hrúbke vrstvy lepidla.
- Vypĺňovacia schopnosť je obmedzená. Vodotesnosť lepeného spoja ľahšie dosiahnete vtedy, keď lepené časti na seba správne dosadnú.
- Pri lepení zabezpečte dostatočné vetranie.

Čistenie

Nezaschnuté lepidlo illbruck PU014 Multi možno okamžite odstrániť pomocou AA290, čistiacich obrúskov AA292 alebo acetónom. Po zaschnutí možno lepidlo odstrániť len mechanicky (žiletkou, nožom, brúsnym papierom a pod.)

PU014

PUR pastovité lepidlo Multi



PU014 slúži na rýchle a vode odolné zlepenie rôznych typov podkladových plôch, ako sú napr.kameň, tehly, betón, pórobetón, vápenno-pieskové tehly, kovy, PVC, EPS, minerálna vata, OSB dosky, drevotrieska a drevo.

Hlavní výhody

- priľnavosť na široký rad podkladov
- trieda vodeodolnosti spoja D4 podľa EN 204
- minimálne zväčšuje objem pri vytvrdzovaní

PU014

PUR pastovité lepidlo Multi

Dôležité upozornenie

Pri vystavení lepidla poveternostným vplyvom dochádza k jeho žltnutiu. Toto však nemá vplyv na trvanlivosť a pevnosť spoja. Na lepenie materiálov s rozdielnou tepelnou rozťažnosťou je vhodnejšie použiť SP050 alebo SP350.

Technický servis
Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.

tremco illbruck,s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460