

Popis

Lepidlo na báze disperzie akrylátových kopolymérov.

Prevedenie

Forma dodania

- Kartuša 310 ml nebo saláma 600 ml
- 12 kartuší v kartóne
- Farba svetlo zelená

Technická špecifikace

Báza	disperzia akrylátového kopolyméru, bez obsahu zmäkčovadiel a halogénov
Charakter	trvalo pružné lepidlo
Systém	fyzikálne schnutie
Doba vytvrdnutia	2-3 dni v závislosti na type fólie a stavebnej vlhkosti
Hustota	cca 1,2 g/cm ³
Aplikačná teplota	-10 °C až +50 °C
Teplotná odolnosť	-20 °C až +80 °C
Skladovanie	1 rok v neotvorenom originálnom balení pri teplote od +10 °C do +25 °C

Príprava

- Podklad musí byť savý a nosný, zbavený oleja, prachu a iných častíc, ktoré by zhoršili príľnavosť.

Spracovanie

- Salámu vložte do aplikačnej pištole k tomu určenej a odrežte svorku na konci.
- Na podklad, na ktorý budete lepiť naneste OT300 a priložte membránu/fóliu.
- Na dosiahnutie dostatočnej príľnavosti omietky k membráne/fólii musí byť fólia nalepená na stenu po celej ploche.
- Otvorené salámy spotrebujte do 24 hodín.
- Lepené spoje nesmú byť trvalo mechanicky zaťažované v ťahu, strihu a pod.
- Po zlepení spojov membrán musí hmotnosť izolačného materiálu prenášať konštrukcia z dosiek.
- Prípadne lepené spoje zaistite doskami.
- Zvýšenú vlhkosť v miestnosti odvádzajte dôsledným a trvalým vetraním.



OT300

Nahtpaste

Toto trvalo pružné lepidlo slúži k vytváraniu vzduchotesných a vodotesných spojov u membrán a okenných fólií. Slúži tiež na vyrovnanie nerovností v oblasti podkladov napr. ostenie a pre jednoduché zlepenie a utesnenie spojov pri realizácii zložitejších detailov.

Hlavní výhody

- Vysoká schopnosť príľnúť na široký rad stavebných plôch
- Trvalo lepiaci na povrchu
- Vytvorí pružný spoj

Dôležité upozornenie

Lineárne podklady môžu byť mierne vlhké. Lepenie na namrznuté povrchy nie je možné. Trvalý spoj je dosiahnutý na všetkých membránach na báze PE, PA, PP, PES a hliníku. Fixácia membrány lepidlom OT300 je možná k podkladom ako sú omietka, betón, tehly, tvárnice, drevo, plasty, kovy, OSB dosky, drevotrieska, MDF doska a preglejka. Za kontrolu kvality podklad nesie zodpovednosť spracovateľ membrán a lepidla. Odporúča sa vykonať vlastné testy príľnavosti.

Bezpečnostné upozornenia

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460