

Materiál

illbruck CT600 je kontaktné lepidlo s vysokou pevnosťou spoja po vytvrdnutí. Lepidlo je dodávané a aplikované ako sprej.

Prevedenie

500 ml plechová dóza
12 kusov v kartóne

Farba: nažltlá

Technické informácie

Zloženie	Syntetická živica
Systém	Fyzikálne vytvrdzovanie
Objemová hmotnosť	1.22 g/cm ³
Viskozita (pri +20°C)	sprejová konzistencia
Bod vzplanutia	-40°C
Otvorený čas (pri 20°C)	2 - 3 minúty
Aplikačná teplota	+5°C až +30°C
Teplotná odolnosť	-20°C až +65°C
Skladovanie	Skladujte v suchu a chlade pri + 5 ° C až + 25 ° C.
Doba skladovania	12 mesiacov v originálnom neotvorenom balení

Príprava

1. Podkladové plochy musia byť čisté, suché, odmastené a bez akékoľvek ďalšej kontaminácie, ktorá by mala negatívny vplyv na adhéziu. Pre vyčistenie hladkých neporéznych plôch (kovy, plasty) použite čistič illbruck AA404 (R40) alebo AW421.

Aplikácia

1. Pretrepte dôkladne dózu s lepidlom pred aplikáciou.
2. Odstráňte viečko a natočte trysku podľa potreby.
3. Stlačte trysku a držte ju pri aplikácii cca 20 až 25 cm od podkladu. Nanášajte lepidlo rovnomerne.
4. Po ukončení aplikácie otočte dózu dnom hore a stlačte trysku. Týmto dôjde k jej vyčisteniu a predídete tak jej zalepeniu a upchatiu.

Aplikačná metóda pre nižšiu pevnosť

1. Aplikujte rovnomerne lepidlo na jednu z dvoch podkladových plôch. Potom ihneď pritlačte druhú lepenú plochu. Minimálne jedna z plôch musí byť porézna.

Aplikačná metóda pre trvalý spoj (vysoká pevnosť)

1. Aplikujte lepidlo na všetky lepené porézne alebo neporézne podkladové plochy, nechajte lepidlo zaschnúť cca 2 až 3 minúty. Potom lepené materiály pritlačte k sebe.

Aplikačná metóda pre rozoberateľný dočasný spoj

1. Nasprejujte lepidlo na jednu z lepených plôch. Počkajte cca 3 až 5 minút. Zlepte materiály k sebe.

Výdatnosť

1. Až 5 m² z jednej dózy objemu 500 ml

Čistenie

Pre vyčistenie nevytvrdnutého lepidla zo znečistených plôch využite illbruck AA404 (R40) alebo AW421.



CT600

Sprejové kontaktné lepidlo



Použitie

illbruck CT600 je ideálne pre extrémne rýchlu fixáciu rôznych typov izolačných fólií a membrán navzájom alebo k podkladom, ako sú drevo, sadrokartón, drevovláknité a drevotrieskové dosky, papier, plasty, textilie, korok a pod.

Hlavné prednosti

- Univerzálne kontaktné lepidlo v jednoducho použiteľnom 500 ml balení
- Veľmi rýchle schnutie lepidla, takmer okamžitá fixácia lepených plôch
- Vhodné pre porézne i neporézne materiály
- Integrovaná nastaviteľná tryska umožňuje precíznú kontrolu pri nanášaní lepidla
- Chemická formulácia umožňuje vytvoriť permanentný, ale rozoberateľný spoj
- Vysoká výdatnosť až 5m²

CT600

Sprejové kontaktné lepidlo



Obmedzenia

Nieje vhodné pre lepenie EPS a XPS dosiek.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesie používateľ. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk