

Materiál

ME002 je viacvrstvá polypropylénová parobrzdiaca membrána opatrená špeciálnym momonolitickým povlakom.

Prevedenie

ME002 je nová generácia vrstvenej polypropylénovej parobrzdiacej fólie a veternej zábrany, plne v súlade s STN EN 13984.

Fólia je dodávaná v roliach o návine 50 m a šírke 1.5 m.

Farba biela.

Technické informácie

Vlastnosť	Norma	Hodnota
Použitie		parozábrana
Materiál		viacvrstvá PP membrána so špeciálnym momonolitickým povlakom
Hrúbka	EN 1849-2	0,4 mm
Plošná hmotnosť	EN 1849-2	cca 100 g/m ²
Reakcia na oheň	EN 13501-1	trieda E
Najväčšia ťahová sila v pozdĺžnom / priečnom smere	EN 12311-1	165 N/ 130 N ± 20%
Ťažnosť v pozdĺžnom / priečnom smere	EN 12311-1	40/45% ± 20%
Odolnosť proti pretŕhaniu (driek klinca)	EN 12310-1	100/120 N ± 20%
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy	EN 1931	Sd = cca 2 m
Teplotná odolnosť	EN 13859-1	-40°C to +80°C
Skladovanie		Skladujte na chladnom a suchom mieste, nevystavujte materiál pôsobeniu UV žiarenia a poveternosti

Inštalácia na konštrukcie z interiéru

1. Priložte vzduchotesnú a parobrzdiacu membránu ME002 ku krokvám, trámom apod. A potom upevnite pomocou sponiek.
2. Potom miesta, kde sú sponky vybavte a dotesnite pomocou fólie ME315 alebo ME316.
3. Minimálny doporučený presah preplátovania membrán navzájom je 10 cm.
4. Dotesnite aj tieto napojenia a presahy membrán pomocou illbruck fólie ME315 alebo ME316.
5. V prípade potreby prilepenia membrány ME002 k stene alebo inému podkladu použite pre dosiahnutie trvalého vzduchotesného spoja lepidlo illbruck OT301. Drobné poškodenia membrány opravte a dotesnite pomocou fólie ME315 alebo ME316. K oprave väčšieho charakteru alebo k dotesneniu prechádzajúcich konštrukcií je nutné použiť záplaty z ME002 a lepidla OT301.

Inštalácia pod tepelnú izoláciu kladenú na vrchnú stranu krokiev (renovácia zvonku)

1. Pokladajte membránu ME002, bez jej napínania v pozdĺžnom alebo priečnom smere, paralelne so spodnou hranou šikmej strechy.
2. Jej upevnenie urobíte pomocou sponiek alebo klinec s plochou hlavou a to len v zakrytých častiach preplátovaných spojov membrán. Potom dotesnite tieto preplátované spoje pomocou fólie ME315 alebo ME317.
3. Presahy membrán navzájom by mali byť minimálne 10 cm.

Upozornenie

Prečítajte si dôležité informácie na etikete produktu pred jeho spracovaním. K dispozícii je tiež bezpečnostný list.



ME002

Parotesná membrána Eco 2

Použitie

Fólia zaisťuje dlhodobú funkčnosť tepelnej izolácie. Materiál sa aplikuje spravidla na vnútornú stranu skladby obvodového plášťa budovy. Fólia účinne obmedzuje prenikanie vzdušnej vlhkosti z interiéru do priestoru tepelnej izolácie, kde by mohlo dochádzať k jej nežiadúcej kondenzácii a hromadeniu.

Hlavné prednosti

- Vysoká odolnosť proti pretrhnutiu
- Potlač uľahčujúca rovné upevnenie fólie
- Veľmi dobrá spracovateľnosť
- Reakcia na oheň triedy E podľa EN 13 501-1

Technický servis

Tremco illbruck má tím skúsených obchodno technických zástupcov, ktorí poskytujú pomoc pri výbere a špecifikáciu výrobkov. Pre podrobné informácie a poradenstvo kontaktujte ich alebo zákaznícky servis.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí.

Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesú spracovatelia. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o.
Priemyselná 6/815 965
01 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk