

Materiál

ME005 je viacvrstvá, vláknami zosilnená membrána na báze PP, ktorá je opatrená špeciálnym monolitickým povlakom.

Prevedenie

Viacvrstvá membrána na báze PP dodávaná v roliach 50 m

Šírka role: 1.5 m

Farba: biela

Technické informácie

Vlastnosť	Norma	Hodnota
Použitie		parozábrana
Materiál		viacvrstvá, vláknami zosilnená, membrána na báze PP so špeciálnym monolitickým povlakom
Plošná hmotnosť	EN 1849-2	0,4 mm
Hrúbka	EN 1849-2	cca 110 g/m ²
Reakcia na oheň	EN 13501-1	trieda E
Najväčšia ťahová sila v pozdĺžnom / priečnom smere	EN 12311-1	350 N/ 280 N ± 20%
Ťažnosť v pozdĺžnom / priečnom smere	EN 12311-1	20/20% ± 20%
Odolnosť proti pretŕhaniu (driek klinca)	EN 12310-1	300/310 N ± 20%
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy	EN 1931	Sd = cca 18 m
Teplotná odolnosť	EN 13859-1	-40°C to +80°C
Skladovanie		Skladujte na chladnom a suchom mieste, nevystavujte materiál pôsobeniu UV žiarenia a poveternosti.



Inštalácia na konštrukcie z interiérov

1. Priložte vzduchotesnú a parobrzdiacu membránu ME005 ku krokvám, trámom apod. A potom upevnite pomocou sponiek.
2. Potom miesta, kde sú sponky vybavte a dotesnite pomocou fólie ME315 alebo ME316.
3. Minimálny doporučený presah preplátovania membrán navzájom je 10 cm.
4. Dotesnite aj tieto napojenia a presahy membrán pomocou illbruck fólie ME315 alebo ME316.
5. V prípade potreby prilepenia membrány ME005 k stene alebo inému podkladu použite pre dosiahnutie trvalého vzduchotesného spoja lepidlo illbruck OT301. Drobné poškodenia membrány opravte a dotesnite pomocou fólie ME315 alebo ME316. K oprave väčšieho charakteru alebo k dotesneniu prechádzajúcich konštrukcií je nutné použiť záplaty z ME005 a lepidla OT301.

Inštalácia pod tepelnú izoláciu kladenú na vrchnú stranu krokiev (renovácia zvonku)

1. Pokladajte membránu ME005, bez jej napínania v pozdĺžnom alebo priečnom smere, paralelne so spodnou hranou šikmej strechy.
2. Jej upevnenie vykonajte pomocou sponiek alebo klinec s plochou hlavou a to len v zakrytých častiach preplátovaných spojov membrán.
3. Potom dotesnite tieto preplátované spoje pomocou fólie ME315 alebo ME317.
4. Presahy membrán navzájom by mali byť minimálne 10 cm.

ME005

Parotesná membrána Eco 18

Použitie

Vetrottesná a parobrzdiaca membrána, určená pre utesnenie plôch a ochranu tepelnej izolácie proti vlhnutiu. Membrána sa kladie na interiérovej strane obvodového plášťa montovaných budov.

Hlavné prednosti

- Vysoká mechanická pevnosť
- sd hodnota na úrovni 18 metrov
- Veľmi dobrá spracovateľnosť
- Reakcia na oheň triedy E dľa EN 13501-1

Bezpečnostné upozornenie, vid'. bezpečnostný list

Prečítajte si dôležité informácie na etikete produktu pred jeho spracovaním. K dispozícii je tiež bezpečnostný list.

Technický servis

Tremco illbruck má tím skúsených obchodno technických zástupcov, ktorí poskytujú pomoc pri výbere a špecifikáciu výrobkov. Pre podrobné informácie a poradenstvo kontaktujte ich alebo zákaznický servis.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí.

Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesú spracovatelia. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o.
Priemyselná 6/815 965
01 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk