

Popis

Zosieťovaný penový materiál s uzavretými pórmi. Akrylové lepidlo s vynikajúcou pevnosťou v šmyku. Nanesené množstvo 70g/m² na každej strane. Krycí ochranný prúžok PE pásky modrej farby o hrúbke 80 µm.

Forma dodania

Farba

- páska je dostupná v čiernej alebo bielej farbe

Prevedenie

- Hrúbky 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 8 mm a v šírkach od 6 do 1200 mm.

Technická špecifikace

Vlastnosti	Hodnota
Hustota peny	54 kg/m ³
Pevnosť v odlupe pri teplote 23 °C	26 N / 25 mm (kohézny lom: pretrhnutie peny)
Pevnosť v odlupe pri teplote 70 °C	12 N / 25mm (kohézny lom: pretrhnutie peny)
Pevnosť v strihu - (záťaž 1 kg, 25 mm x 25 mm; +23 °C)	>500 hodín (hrúbka 3 mm)
Pevnosť v strihu - (záťaž 1 kg, 25 mm x 25 mm; +70 °C)	> 48 hodín (hrúbka 3 mm)
Teplotná odolnosť	-20 až 100°C
Aplikačná teplota	>10°C
Tvrdosť Shore 00	55–67
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	790 kPa ISO 1926
Pevnosť v ťahu naprieč	590 kPa ISO 1926
Predĺženie pri pretrhnutí pozdĺžne	260%
Predĺženie pri pretrhnutí naprieč	210%
Sila kompresie - stlačenie o 40%	140 Kpa
Sila kompresie - stlačenie o 50%	200 Kpa
Odolnosť voči UV žiareniu	dobrá
Skladovanie (pri +20 °C, 65 % RV.V.)	2 roky

Príprava

Všetky podkladové plochy musia byť čisté, suché, hladké, odmastnené a zbavené nečistôt.

Spracovanie

- Priľnavosť je veľmi rýchla a narastá po dobu 24 hodín, z toho dôvodu pásku umiestnite čo najpresnejšie.
- V prípade potreby upravte polohu čo najrýchlejšie



TN136

PE páska na zasklievanie

Obojstranná polyetylénová penová páska čiernej alebo bielej farby, vhodná na lepenie širokej škály hladkých povrchov vrátane skla, PVC, hliníka, ošetrovaného dreva a pod. Páska je potiahnutá polyetylénovým ľahko oddeliteľným modrým ochranným prúžkom (linerom)

Hlavní výhody

- Schválené k použitiu so silikónovými tesniacimi hmotami Dow Corning 791, 895 a 993
- Rýchla a čistá aplikácia
- Možnosť okamžitej manipulácie lepeného spoja

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460