

Materiál

Objemovo stála, samolepiaca butylkaučuková tesniaca páska neobsahujúca rozpúšťadlá.

Prevedenie

Obojstranná samolepiaca páska navinutá do role (25 metrov).

Rozmery

Šírka x hrúbka (mm)	Rolí v kartóne	Metrov v kartóne
10 x 1.5	22	550
15 x 1.5	18	450
20 x 1.5	14	350

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
trieda horľavosti	4102	B2, normálne zápalná
Aplikačná teplota		+ 5°C až + 30°C
Tepelná odolnosť	52455/T4	- 40 °C až + 130 °C, krátkodobo až + 180 °C
Skladovanie		naležato v suchom prostredí
Skladovacia doba		12 mesiacov
Skladovacia teplota		+ 10°C až +25°C

Zlepšenie priľnavosti

1. Po použití primeru (ME901 alebo ME902) pri bežnej teplote je nutné nechať podklad odvetrať 10 až 40 minút.

Spracovanie

1. Podkladové plochy musia byť suché, zaťažiteľné, bez prachu a voľných častíc. Savé povrchy sa odporúča impregnovat' primerom. Na jednej strane pásky sa odstráni ochranná vrstva, páska sa položí na podkladovú plochu a pritlačí. Potom sa odstráni krycia vrstva na druhej strane pásky. Spoločný tlak oboch lepených plôch na pásku spôsobí bezchybné utesnenie a málo nerovností.



ME403

Butyl



Použitie

Obojstranne lepiaca a tesniaca páska na báze butylkaučuku s elastoplastickými vlastnosťami vhodná pre: vytvorenie parotesnej pripájacej škáry medzi fóliou a okennou alebo fasádnou konštrukciou, lepenie fólií na kovy, drevo, plasty, betón a kameň, ďalšie oblasti využitia: výroba karavanov, chladiaca a klimatizačná technika, výroba prístrojov, automobilový priemysel.

Hlavné prednosti

- dobrá priľnavosť na mnoho podkladov
- excelentná odolnosť voči starnutiu
- kompatibilita s mnohými bežne predávanými fóliami

ME403

Butyl

Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

Dodatočné informácie

Horeuvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikáciu, ako aj podmienky počas aplikácie nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesie používateľ. Nepreberáme zodpovednosť vyplývajúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk