

Materiál

Penový materiál na báze EPDM s prevažne uzavretou štruktúrou buniek, opatrený na jednej strane tlakovým akrylovým lepidlom, krytým ochranným prúžkom.

Prevedenie

Jednostranne lepiaca penová páska navinutá do role.

Rozmery

Hrúbka (mm)	2	3	4	6	8	10
Dĺžka (m)	10	10	10	10	5	5

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Objemová hmotnosť	ISO 845	175 ± 25 kg/ m3
Tvrdosť dľa Shore 00		± 40
Lepiaca sila	DIN EN 1939	>5 N/ 25 mm (merané so vzorkou 3 mm)
Pevnosť v ťahu	ISO 1798	0,4 N/ mm2
Preťaženie pri pretrhnutí		150%
Pevnosť v tlaku pri 25% stlačení	ASTM D 1056-85	
0,080 - 0,160 N/ mm2 (80- 160 kPa)		
pri 50% stlačení		
UV odolnosť		výborná
Nasiakavosť	ASTM D 1056-80	5%
Teplná vodivosť		0,088 W/m.K
Teplotná odolnosť		- 30 °C až +100 °C
Skladovacia teplota		+5°C až +25 °C
Doba skladovania		6 mesiacov
Aplikačná teplota		+5°C až +35°C

Príprava podkladu

1. Podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí. Veľmi savé a porézne podklady doporučujeme impregnovat' pred aplikáciou pásy materiálom illbruck ME901 Butyl & Bitumen Primer.

Spracovanie

1. Odviňte pásku z role, namerajte a odrežte podľa potreby. Potom aplikujte priamo na pripravenú podkladovú plochu. Pásku riadne pritlačte k podkladu illbruck prítlačným valčekom. Odstráňte ochranný prúžok papiera.

Upozornenie

V prípade aplikácií na podklady z polykarbonátu možno pásku TN011 použiť do priameho kontaktu.



TN011

EPDM páska



Použitie

Páska je vhodná pre tesnenie škár v kovových konštrukciách, fasádach, svetlíkoch, montovaných stavbách a pre suché zasklievanie. Stredná tvrdosť pásy umožňuje priľnutie pásy na povrchy s drobnými nerovnosťami. Vyššia teplotná odolnosť.

Hlavné prednosti

- rýchle, účinné a estetické utesnenie škár
- odolnosť voči UV, poveternosti a rade chemikálií
- veľmi vhodná páska do trvalo dilatujúcich škár

TN011

EPDM páska

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za nenesie používateľ. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk