

Materiál

Penový materiál na báze PE s prevažne uzavretou štruktúrou buniek, opatrený jednostranne kaučukovým lepidlom a PP vrstvou na strane druhej.

Prevedenie

Jednostranne lepiaca penová páska navinutá do role v hrúbkach:

2, 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Lepidlo		kaučukové
Liner		PE fólia
Tepelná vodivosť		0,035 W/m . K
Pevnosť v ťahu		0,42 N/mm ²
Objemová hmotnosť		30 kg/m ³
Predĺženie pri pretrhnutí		176%
Odolnosť voči UV žiareniu		obmedzená (nutné zakryť)
Odolnosť voči starnutiu		dobrá
Tepelná odolnosť		-30 °C až +85 °C
Skladovacia teplota		+10 °C až +25 °C
Aplikačná teplota		+5 °C až +35 °C

Příprava podkladu

1. Příprava podkladu Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Spracovanie

1. Odviňte pásku z role, namerajte a odrežte podľa potreby. Potom aplikujte priamo na pripravenú podkladovú plochu. Pásku riadne pritlačte k podkladu illbruck prítlačným valčekom. U verzii materiálu PE páska s krycou PE páska bez krycej fólie a PE páska s krycou fóliou je nutné pred aplikáciou odstrániť ochranný prúžok.

Tipy

1. Páska je vďaka svojmu materiálu ideálne vhodná pre styk so silikónovými tmelmi v prípade, že vyžadujeme neprilnutie tmelu. Táto vlastnosť je často využívaná pri použití pásky ako vymedzovač dna škár.

Upozornenie

Obe varianty pásky neobsahujú žiadny silikón a preto je možné ich použitie v prevádzkach lakovní apod.



TN119

PE páska bez krycej fólie



Použitie

Penová páska spoľahlivo fungujúca ako základné tesnenie proti prachu a prievanu, prerušenie tepelného mostu a zamedzenie nežiadúcich stykov konštrukcií.

Hlavné prednosti

- Neobsahuje silikón
- výborná znášateľnosť so silikónovými tmelmi
- neobsahuje silikón
- vhodná do lakovní apod.

TN119

PE páska bez krycej fólie

 **illbruck**
making it perfect.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesie používateľ. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka

Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk