

Materiál

Jadro z extrudovanej PVC peny s uzavretými bunkami potiahnuté vysoko lepiivým butylovým kaučukom.

Prevedenie

Lepiaci povrazec navinutý do role. Jednotlivé vrstvy povrazca v roli sú oddelené silikonizovaným papierom.

Rozmery: priemer (mm): 4,8 / 6,4 / 8 / 9,5

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Objemová hmotnosť PVC	ASTM D-1667	0,15 – 0,20 g/cm ³
Objemová hmotnosť butylu	ASTM D-1667	1,25 g/cm ³
Tvrdosť peny dľa Shore 00	ASTM D-2240	30
Pevnosť v ťahu	NTP-7	980 kPa
Predĺženie pri preťažení	NTP-7	180%
Sila potrebná ku stlačeniu o 30%	ASTM D-1667	40 kPa
Flexibilita pri -10 °C	AAMA 810.1	vyhovel - bez prasklín
Vodotesnosť	NTP-38	vyhovel - žiadne pretečenie
Teplotná odolnosť		-25 °C až +70°C
Aplikačná teplota		+5 °C až +40°C
Skladovanie		24 mesiacov pri +10 °C až +25 °C

Príprava podkladu

1. Podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí.

Spracovanie

1. Odviňte povrazec z role, namerajte a odrežte podľa potreby. Pritlačte riadne povrazec k podkladu prítlačným valčekom. Potom odstráňte ochranný silikonizovaný papier.

Upozornenie

Lepený spoj tvorí tzv. Nerozoberateľné spojenie. Pri pokuse o odlepenie fólie z podkladu či jednej vrstvy od druhej dôjde pravdepodobne k jej poškodeniu či zanechaniu stôp lepidla na podklade. V takýchto prípadoch je potrebné fóliu nahradiť novou.



TN413

PVC povrazec + butyl



Použitie

Butylový tesniaci povrazec slúži pre vytvorenie vodotesnej a parotesnej izolácie na širokej škále podkladových plôch. Produkt je vhodný pre tesnenie skrií a nadstavieb nákladných automobilov, tesnenie strešných konštrukcií, svetlíkov, chladiacich boxov a obvodových plášťov.

Hlavné prednosti

- **Vynikajúci izolant**
- vynikajúce izolačné vlastnosti
- neobsahuje silikón
- vysoká lepiivosť a priľnavosť na bežné podklady
- rýchla a estetická aplikácia

TN413

PVC povrazec + butyl



Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené údaje sú len všeobecným návo-
dom. Vďaka výskytu ďalších vplyvov, vzniká-

júcich z odlišností materiálov, podmienok pri
spracovaní a upotrebení pásy sa odporúča
vykonať pred aplikáciou skúšky, ktoré overia
spôsobilosť materiálu pre príslušné použitie.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka

Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk