

Materiál

Objemovo stála, samolepiaca butylkaučuková tesniaca páska s integrovanou textíliou. Páska neobsahuje rozpúšťadlá.

Prevedenie

Obojstranne lepiaca a tesniaca páska navinutá do role.

Rozmery

Hrúbka (mm)	0,6	1	1,5
Dĺžka (m)	30	15	10

Technické informácie

Vlastnosti	Klasifikácia
Objemová hmotnosť	cca 1,7 g/cm ³
Pevnosť v odlupe (pre hr. 1mm)	15 N/25 mm
Pevnosť v ťahu (pri hr. 1mm)	65 N/25 mm
Predĺženie pri pretrhnutí (pre hr. 1mm)	> 10%
Súčiniteľ difúzneho odporu	cca 960 000
Teplotná odolnosť (dlhodobá)	-20 °C až +60 °C
Aplikačná teplota	+5 °C až +50 °C
Skladovacia teplota	+5 °C až +25 °C
Skladovacia doba	12 mesiacov

Príprava podkladu

1. Podkladové plochy musia byť suché, únosné, bez prachu a voľných častíc. Savé povrchy je doporučené impregnovat' illbruck ME901 Butyl & Bitumen Primerom.

Spracovanie

1. Na jednej strane pásky sa odstráni ochranná vrstva, páska sa položí na podkladovú plochu a pritlačí. Potom sa odstráni krycia vrstva na druhej strane pásky. Spoločný tlak oboch podkladových plôch na pásku spôsobí bezchybné utesnenie a málo nerovností.

Zlepšenie priľnavosti

Po použití illbruck ME901 Butyl & Bitumen Primeru pri bežnej teplote je nutné nechať zvädnúť podklad 40 minút. Výdatnosť impregnácie je cca. 60 - 80 m pri šírke pruhu 4 cm. Záleží však na savosti a pórovitosti podkladu. K dispozícii je tiež ME902 Sprejový B & B Primer.



TN421

Butylová páska so sieťou

Použitie

Obojstranne lepiaca a tesniaca páska vhodná pre vytvorenie parotesnej pripojovacej škáry medzi fóliou a okennou alebo fasádnou konštrukciou. Lepenie fólií na kovy, drevo, plasty, betón a kameň. Ďalšie oblasti využitia: výroba karavanov, chladiaca a klimatizačná technika, výroba prístrojov, automobilový priemysel.

Hlavné prednosti

- výborné izolačné schopnosti
- neobsahuje silikón
- vynikajúca priľnavosť na neporézne podklady

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesie používateľ. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk