

Materiál

K výrobe tejto tesniacej jednostranne lepiacej pásky je použitá polyuretánová penová hmota, ktorá je modifikovaná impregnáciou na báze akrylátového polyméru.

Prevedenie

Páska je dodávaná predstlačená v roliach jednostranne potiahnutá lepidlom.

Rozmery

Šírka pásky (mm)	Hrúbka pásky (mm)	Rola (m)
15	2	25
20	2	25
10	3	18
15	3	18
20	3	18
15	4 (3-5)	13
20	4 (3-5)	13
25	4 (3-5)	13
10	6 (5-8)	7
15	6 (5-8)	7
20	6 (5-8)	7
15	8 (6-10)	5,5
20	8 (6-10)	5,5
25	8 (6-10)	5,5
20	10 (7-12)	5
25	10 (7-12)	5
30	10 (7-12)	5

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4102	B2, normálne zápalná (P-NDS-04-266)
Súčiniteľ teplotnej vodivosti	DIN 52 612	$\lambda_{10} \leq 0,055 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
Súčiniteľ difúzneho odporu	DIN 52 615	$\mu \leq 100$
Teplotná odolnosť		-30 °C až +90 °C
Zaradenie dľa	EN 18 542	BG2
Tesnosť voči zatekaniu	EN 1027	skupina namáhania B (do 300 Pa)
Znášanlivosť so stavebným materiálom	DIN 52453	dobrá s bežnými stavebnými materiálmi
Skladovacia doba		12 mesiacov
Skladovacia teplota		+1 °C až +20 °C

Upozornenie

Role môžu v otvorenom kartóne začať teleskopovať / vybočovať. Preto je dôležité role v kartóne po otvorení zatažiť. Prvé 2 cm po uvoľnení pásky v roli odrežte a nepoužívajte. Páska nie je UV stabilná. Páska nesmie prísť do styku s agresívnymi chemikáliami a rozpúšťadlami.

Pri nedodržaní zapustenia pásky do škáry min. 2 mm môže v niektorých prípadoch dochádzať k negatívnym zmenám vodotesnosti pásky. V prípade potreby utesnenie škár, ktoré sú zároveň s vonkajšou rovinou fasády, nás vždy kontaktujte a detail konzultujte.

Pri mechanickom zatažení zabudovanej pásky obrusom a pod. môže dochádzať ku drobeniu materiálu na povrchu. Toto však nemá negatívny vplyv na funkčnosť výrobku a jeho vodotesnosť, elasticitu, UV stabilitu a tepelno-technické vlastnosti. Jedná sa len o estetickú záležitosť.



TP300

illac



Použitie

TP300 illac je špeciálne impregnovaná tesniaca páska, dodávaná v komprimovanom stave. Je určená na utesnenie proti huku, zatekaniu, prachu, prievanu a zabraňuje vzniku tepelných mostov. Používa sa pri utesňovaní styčnej škáry pásových okien, dilatačných škár medzi otvorovou výplňou a príľahlou konštrukciou alebo ako tesniaca vymedzovacia páska. Páska nie je UV stabilná.

Hlavné prednosti

- jednostranné potiahnutie pásky lepidlom uľahčuje montáž
- dobrá znášanlivosť s bežne používanými tesniacimi materiálmi
- aplikácia je možná pri ľubovoľnej teplote
- minimálny vznik odpadu pri aplikovaní



illbruck i3 je patentovaným a certifikovaným tesniacim systémom na normovanú montáž okien. Na funkčnosť systému poskytuje Tremco illbruck záruku 10 rokov. Pre viac informácií nás kontaktujte.

TP300

illac

 **illbruck**
making it perfect.

Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk