

Materiál

Mäkčený polyuretán s otvorenými pórmí, impregnovaný syntetickou živícou. Impregnácia pôsobí tiež ako prevencia proti napadnutiu materiálu hubami a plesňami.

Prevedenie

Páska je dodávaná predstlačená v roliach, potiahnutá z jednej strany samolepiacou vrstvou, ktorá uľahčuje montáž.

Rozmery

Hĺbka / šírka škáry (mm)	šírka tesnenej škáry (mm)
15	5-15
25	10-24

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4102	B1 (obtiažne vznietiteľná); P-NDS 04-668
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	DIN 52 612	$\lambda_{10} \leq 0,055 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy "sd"		< 0,5 m
Tepelná odolnosť		-30 až +90 °C
Odolnosť voči poveternostným vplyvom	DIN 53 387	požiadavky splnené
Odolnosť voči prívalovému dažďu	EN 1027	do 600 Pa
Zatriedenie podľa	DIN 18 542	kategória namáhania BG1
Znášanlivosť s inými stavebnými materiálmi	DIN 18 542	nevyvoláva koróziu železa, zinku, oceli, pozinkovaného plechu, hliníku a medi; žiadne škodlivé vzájomné pôsobenie pri betóne, pórobetóne, tehliach, silikátových výrobkoch, tvrdom PVC, plexiskle a dreve; informácie o ďalších materiáloch na vyžiadanie
Aplikačná teplota		bez obmedzenia
Skladovacia teplota		+1 až +20 °C
Skladovacia doba		2 roky

Aplikácia

- Po zmeraní šírky škáry zvolte zodpovedajúci rozmer pásky, buď 5 až 15 mm alebo 10 až 24 mm, (viď. tabuľka nižšie).
- Odrežte nadmerne stlačený začiatok pásky tzn. prvé 2 cm.
- Pri rezaní pásky na potrebnú dĺžku pridajte najmenej 2 cm / m
- Pri zvislých škárach začnite s montážou odspodu. Konce pásky sa spájajú na tupo.
- Pásku lepte na pripravené plochy, ktoré sú bez prachu a voľných častí. Boky strany škár by mali byť rovnobežné. V prípade drobného, prašného a nezaťažiteľného podkladu použite pre jeho prípravu impregnáciu ME901 alebo ME902, ME904.
- Z technických dôvodov uložte pásku do škáry tak, aby čelo pásky bolo min. o 2 mm hlbšie, než je predná hrana boku škáry.
- Mokrú škáru môžu neutralizovať samolepiacu vrstvu, ktorá slúži ako pomôcka pri montáži. V takýchto prípadoch môžete pásku illbruck TP602 illmod Max dočasne zafixovať drevenými klinmi, pokiaľ expanduje na potrebnú šírku.
- Pred aplikáciou náterových a tesniacich hmôt na TP602 zistite najskôr znášanlivosť u výrobcu.



TP602

illmod Max



Použitie

illbruck TP602 illmod Max je impregnovaná predstlačená penová tesniaca páska pre bezpečné utesnenie dilatčných škár proti prívalovému dažďu. Páska bola vyvinutá pre veľmi nepravidelné škáry s premenlivou šírkou, s akými sa možno stretnúť najmä v stavebníctve a priemysle.

Hlavné prednosti

- Iba 2 rozmery pásov pre škáry od 5 do 24 mm
- Vyrovná vysoké nerovnosti škár 5 až 15 mm alebo 10 - 24 mm
- Vodotesná do 600 Pa
- Šetrná voči užívateľovi a životnému prostrediu
- Minimálny odpad



illbruck i3 je patentovaným a certifikovaným tesniacim systémom pre normovanú montáž okien. Na funkčnosť systému poskytuje Tremco illbruck záruku 10 rokov. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Upozornenie

Zvyšné role v otvorených kartónoch zatažte, aby nedošlo k ich "teleskopickému" vysunutiu do strany. Páska na utesňovanie škár sa v rohoch napája natupo. Pásky nastrihajte tak, aby v rohoch vznikli dostatočné presahy a pásky na seba ľahko tlačili. Prípadné viditeľné netesnosti vyplňte s SP525. Páska nesmie prísť do styku s chemikáliami obsahujúcimi rozpúšťadlá alebo agresívne látky. Pri nedodržaní zasunutia pásky do škáry min. 2 mm môže v niektorých prípadoch dochádzať k negatívnym zmenám vodotesnosti pásky. V prípade potreby utesnenia škár, ktoré sú zároveň s vonkajšou rovinou fasády, nás vždy kontaktujte a detail konzultujte. Rýchlosť expanzie pásky prebieha v závislosti na okolitej teplote. Pri nízkych alebo mínusových teplotách môže trvať kompletne vyplnenie škáry až desiatky hodín. Nejedná sa ale o chybu výrobu. Pre urýchlenie expanzie skladujte pásku v teple alebo materiál po aplikácii nahrejte teplým vzduchom. Nesmie ale dôjsť k prekročeniu teplotnej odolnosti pásky!

Pri mechanickom zatažení zabudovanej pásky obrusom a pod. môže dochádzať ku drobeniu materiálu na povrchu. Toto však nemá negatívny vplyv na funkčnosť výrobu a jeho vodotesnosť, elasticitu, UV stabilitu a tepelno-technické vlastnosti. Jedná sa len o estetickú záležitosť.

Technický servis

Na požiadanie je vám oddelenie aplikačnej techniky spoločnosti Tremco illbruck kedykoľvek k dispozícii.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si

vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie uvedenému produktu. Aplikáciu, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť vyplývajúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými podmienkami a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk