

Materiál

Penový materiál na báze PE s prevažne uzavretou štruktúrou buniek, opatrený obojstranne kaučukovým lepidlom, krytým ochranným prúžkom.

Prevedenie

Obojstranne lepiaca penová páska navinutá do role.

Rozmery

Hrúbka (mm)	1 mm	3 mm
Dĺžka v roli (m)	5 m	25 m

Technické informácie

Vlastnosť	Norma	Hodnota
Hustota		95 kg/m ³
Odlup 180°	AFERA 4001	11 N/cm
Predĺženie pri pretrhnutí	AFERA 4005	270%
Dynamická pevnosť v strihu	AFERA 4004	70 N/cm ²
Lepivosť (sklo)		30 N/ 25 m
Teplotná odolnosť		-40 °C až +50 °C
Aplikačná teplota		+5 °C až +35 °C
Skladovacia teplota		+5 °C až +20 °C
Skladovacia doba		6 mesiacov

Príprava podkladu

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí. Veľmi savé a porézne podklady doporučujeme impregnovat' pred aplikáciou pásky materiálom illbruck ME902 Butyl & Bitumen Primer.

Spracovanie

- Odviňte pásku z role, namerajte a odrežte podľa potreby. Potom aplikujte priamo na pripravenú podkladovú plochu. Pásku riadne pritlačte k podkladu illbruck prítlačným valčekom. Odstráňte ochranný prúžok pásy tesne pred priložením druhej lepenej podkladovej plochy a znovu ju riadne pritlačte.

Tipy

Pásku je lepšie aplikovať v niekoľkých krátkych oddelených prúžkoch, než ako jeden dlhý súvislý pruh. Týmto sa zamedzí riziku celkového odtrhnutia lepiacej pásy v prípade extrémneho namáhania a pod.

Doporučenie

Optimálna aplikačná teplota by mala byť vyššia ako 10 °C .; Upozornenie: illbruck TN130 Obojstranne lepiaca PE páska nie je určená pre lepenie skiel štrukturálnych fasád a tiež pre detaily vystavené pôsobeniu UV žiarenia a náhlým zmenám teploty a vlhkosti.



TN130

Obojstranne lepiaca PE páska



Použitie

illbruck TN130 Obojstranne lepiaca PE páska je určená pre interiérové i exteriérové aplikácie vyžadujúce výbornú počiatočnú príľnavosť a zaťažiteľnosť. Býva najmä používaná pre: modulové jednotky; zasklievanie. Lepený spoj tvorí tzv. Nerozoberateľné spojenie. Spoj tvorený TN130 by mal byť zaistený vhodným lepiacim tmelom za predpokladu výrazného kolísania teplôt a vlhkosti.

Hlavné prednosti

- **Okamžitá lepivosť**
- vysoká počiatočná lepivosť
- redukovanie či úplná eliminácia mechanického kotvenia
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia
- dobrá príľnavosť na radu podkladov napr. plasty vrátane polykarbonátu, drevo, kov a sklo

TN130

Obojstranne lepiaca PE páska



Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené údaje sú len všeobecným návo-
dom. Vďaka výskytu ďalších vplyvov, vznika-

júcich z odlišností materiálov, podmienok pri
spracovaní a upotrebení pásky sa odporúča
vykonať pred aplikáciou skúšky, ktoré overia
spôsobilosť materiálu pre príslušné použitie.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka

Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk