

Materiál

Penový materiál na báze polyuretánu s prevažne otvorenou štruktúrou buniek a disperznou impregnáciou. Bez rozpúšťadiel.

Prevedenie

Páska je dodávaná predstlačená v roliach jednostranne potiahnutá lepidlom.

Rozmery

Šírka pásky (mm)	Hrúbka pásky (mm)	Rola (m)
15	2	12,5
20	2	12,5
10	3	10
15	3	10
20	3	10
15	4	8
20	4	8
15	6	5,6
20	6	5,6
25	6	5,6
15	8	4,3
20	8	4,3
20	10	3,3

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4102	B2, normálne zápalná
Súčiniteľ difúzneho odporu	EN ISO 12 572	$\mu \leq 50$
Teplotná odolnosť		-15 °C až +80 °C
Priepustnosť v škárach	EN 1026	$a \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa}) \cdot \text{n}$
Odolnosť voči poveter. podmienkam	DIN 18 542	plní požiadavky
Zaradenie podľa	EN 18 542	BG2
Tesnosť voči zatekaniu	EN 1027	skupina namáhania B (do 600 Pa)
Znášanlivosť so stavebnými materiálmi	DIN 18 542	dobrá s bežnými stavebnými materiálmi
Skladovacia doba		9 mesiacov
Skladovacia teplota		+1 °C až +20 °C

Potrebné pomôcky

1. K inštalácii je potrebné meracie pásmo, špachtľa, nožnice alebo nôž a v niektorých prípadoch aj drevené kliny.



TP603

illac 600



Použitie

TP603 illac 600 je predstlačená impregnovaná penová páska. Materiál sa používa na vytvorenie uzáveru dlhodobého tesného proti priechodu hanej dažďovej vody, ale zároveň difúzne otvoreného. Používa sa hlavne v dilatčných škárach, kde možno zvlášť oceniť schopnosť páske vyrovnáť rozmerové tolerancie.

Hlavné prednosti

- Tesní proti vode až do 600 Pa
- tesnosť voči hnanému dažďu do 600 Pa
- UV stabilný
- difúzne otvorené tesnenie



illbruck i3 je patentovaným a certifikovaným tesniacim systémom na normovanú montáž okien. Na funkčnosť systému poskytuje Tremco illbruck záruku 10 rokov. Pre viacej informácií nás kontaktujte.

Spracovanie

1. Po zameraní šírky škáry je nutné vybrať správny rozmer pásky (viď. Tabuľka). Po otvorení role odrezat' koniec pásky a postupne odstraňovať ochrannú fóliu zároveň s ukladaním pásky do škáry.
2. Pri škárach na seba kolmých sa konce pásky ukončujú natupo, pričom tesného spoju možno dosiahnuť ponechaním jednej pásky o cca. 1 cm / m dlhšej ako je potrebné a jej pritlačení k druhej.
3. Boky škáry tzn. steny definujúce hĺbky škáry by mali byť rovnobežné (maximálne 3 ° stupňa odchýlka). Podklad musí byť očistený od voľných častíc a zvyškov malty apod.
4. Páska sa aplikuje čo najrýchlejšie po odstránení ochrannej fólie. Nerovnosti povrchu stien škáry sú vyrovnané elasticitou pásky. Pásku aplikujte min. 2 mm za hranu škáry. Pri nedodržaní zasunutí pásky do škáry min. 2 mm môže v niektorých prípadoch dochádzať k zmenám vlastností a tesnosti pásky.
5. U vlhkých škár môže dôjsť k neutralizácii lepidla pásky, preto by mala byť páska na mieste pridržiavaná vložením drevených klinov kým nedôjde k dostatočnej expanzii.
6. Potom musia byť klinky odstránené. Pri spracovaní s farbami, inými tesniacimi hmotami a prírodným kameňom je nutné zistiť znášateľnosť.
7. Páska nesmie prísť do styku s riedidlami a agresívnymi chemikáliami.

Upozornenie

Rolky v otvorenom kartóne, po ukončení aplikácie zaťažte. Predídete tak jednostrannému bočnému teleskopovaniu rolí.

Pri nedodržaní zasunutí pásky do škáry min. 2 mm môže v niektorých prípadoch dochádzať k negatívnym zmenám vodotesnosti pásky. V prípade potreby utesnenia škár, ktoré sú zároveň s vonkajšou rovinou fasády, nás vždy kontaktujte a detail konzultujte.

Pri mechanickom zaťažení zabudovanej pásky obrusom a pod. môže dochádzať ku drobeniu materiálu na povrchu. Toto však nemá negatívny vplyv na funkčnosť výrobu a jeho vodotesnosť, elasticitu, UV stabilitu a tepelno-technické vlastnosti. Jedná sa len o estetickú záležitosť.

Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk