

Materiál

Impregnovaná jednostranne lepiaca polyuretánová tesniaca páska so štruktúrou otvorených buniek a polymérovou impregnáciou.

Prevedenie

Páska je dodávaná predstlačená v roliach, jednostranne potiahnutá lepidlom.

Rozmery

Hl. škáry (mm)	Šírka škáry (mm)	Dĺžka role (m)	Rolí v kart.	Metrov
10	1-2	12,5	11	137,5
15	1-2	12,5	7	87,5
10	2-4	10	11	110
15	2-4	10	7	70
15	3-6	8	7	56
20	3-6	8	5	40
15	4-10	5,6	7	39,2
20	4-10	5,6	5	28
15	5-12	4,3	7	30,1
20	5-12	4,3	5	21,5
20	7-16	3,3	5	16,5
25	7-16	3,3	3	9,9
20	9-20	2,6	5	13
25	9-20	2,6	3	7,8

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4102	B1, ťažko zápalná, P-NDS04-229
Súčiniteľ difúzneho odporu	EN ISO 12 572	$\mu \leq 100$
Teplná odolnosť		-30 °C až +90 °C
Škárová prievzdušnosť	EN 1026	$a \leq 0,1 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n]$
Odolnosť voči povet. podmienkam	DIN 18 542	plní požiadavky
Tesnosť voči zatekaniu	EN 1027	spĺňa požiadavky až do 600 Pa
Znášanlivosť so stavebnými materiálmi	DIN 18 542	zlúčiteľný
Aplikačná teplota		bez obmedzenia
Skladovacia doba		24 mesiacov
Skladovacia teplota		+1 °C až +20 °C

Potrebné pomôcky

1. Na inštaláciu sú potrebné meracie pásmo, špachtľa, nožnice alebo nôž.



TP610

illmod Eco



Použitie

Predkomprimovaná páska illmod Eco slúži na utesnenie proti priechodu vody u škár a napojenie pri montáži okien, pri výstavbe murovaných konštrukcií, fasádnych systémov a v drevo a kovo spracujúcom priemysle.

Hlavné prednosti

- Tesní proti vode až do 600 Pa
- tesní proti zatekaniu vody až do 600 Pa
- paropriepustnosť
- montáž je možná pri každom počasi
- zostáva pri pohybe škár elastická
- páska je UV stabilná



illbruck i3 je patentovaným a certifikovaným tesniacim systémom pre normovanú montáž okien. Na funkčnosť systému poskytuje Tremco illbruck záruku 10 rokov. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Spracovanie

1. Po zameraní šírky škáry je nutné vybrať správny rozmer pásky.
2. Po otvorení role odrezat' príliš stlačený koniec pásky cca. 2 cm.
3. Pri skracovaní pásky na určitý rozmer pridávať 1 cm / m k potrebnému rozmeru.
4. Steny škáry by mali byť rovnobežné. Taktiež musia byť steny škáry vyčistené od nečistôt a zvyškov malty.
5. Páska by mala byť umiestnená kvôli estetickým dôvodom 1 až 2 mm za prednou hranou škáry smerom dovnútra.
6. Pri spracovaní s inými tesniacimi hmotami, farbami, povrchovými vrstvami a prírodným kameňom je nutné zistiť znášanlivosť.
7. Páska nesmie prísť do styku s riedidlami a agresívnymi chemikáliami.
8. Pri hranách škár z tehlového muriva nepoškodiť škárovaciu hmotu.

Tipy pre inštaláciu pásky

1. tesný rohový spoj pások sa dá dosiahnuť ponechaním jednej pásky o cca 1 cm / m dlhšej ako je potrebné a jej pritlačením k druhej.
2. Spoj pások sa vykonáva na tupo.
3. Páska sa pri kladení do vodorovných škár zakladá samolepiacou stranou dolu.

Upozornenie

Zabráňte kontaktu pásky s rozpúšťadlami a leptavými chemikáliami. Pre dosiahnutie optimálnej tesnosti spoja pásky a vysoko savého pórovitého podkladu ho impregnujte illbruck Butyl & Bitúmen primerom.

Pri mechanickom zaťažení zabudovanej pásky obrusom a pod. môže dochádzať ku drobeniu materiálu na povrchu. Toto však nemá negatívny vplyv na funkčnosť výrobku a jeho vodotesnosť, elasticitu, UV stabilitu a tepelno-technické vlastnosti. Jedná sa len o estetickú záležitosť.

Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

Dodatočné informácie

Horeuvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikáciu, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť vyplývajúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
 Priemyselná 6/815
 96501 Ladomerská Vieska
 Slovensko
 T: +421 45 6722 460
 F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
 www.tremco-illbruck.sk