

Materiál

Jednokomponentná pištoľová polyuretánová pena s hnacím plynom neobsahujúcim freóny, reagujúca vzdušnou vlhkosťou. Pena nie je UV odolná.

Prevedenie

Plechová dóza 850 ml so závitom pre aplikačnú pištoľ.

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4 102, časť 1	B3
Tepelná vodivosť		0,036 W/m.k
Objemová hmotnosť	DIN 52 612	15 – 25 kg/m ³
Napenenie		minimálne
Pevnosť v ťahu		65 kPa
Nelepivosť (húsenka 30 mm)		po 10 min
Rezateľnosť (30 mm húsenka)		po 30 min
Plne zatažiteľná		24 hod
Výdatnosť (voľné napenenie, pri 23 °C a 50 % R.V.)		cca 40 l
Tepelná odolnosť (dlhodobá)		-40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota		-10 °C až +35 °C
Optimálna teplota dózy		+10 °C až +30 °C
Skladovacia teplota		v chlade (nie v mraze), suchu, vo zvislej polohe
Doba skladovania		12 mesiacov

Príprava

1. Povrchy musia byť zatažiteľné, čisté, bez prachu, nečistôt a námrazy.

Aplikácia

1. Naskrutkujte na dózu aplikačnú pištoľ, potom s dózou minimálne 20 krát silno zatraste. Dózu treba držať pri aplikácii neustále dnom hore. Pred aplikáciou podklad navlhčite, ak je teplota vzduchu vyššia ako +5 °C. Penu dávajte primerane, škáry a dutiny úplne nevyplňujte (na cca 80%), pena zväčšuje svoj objem počas vytvrdzovania. Ak chcete dosiahnuť minimálneho napenenia penu nevlhčite. Väčšie škáry ako 8x2 cm vyplňte po vrstvách a pred nanášaním ďalšej vrstvy predchádzajúcu navlhčite. Docielite tak lepšieho priebehu vytvrdzovania peny. Napenenie peny však bude väčšie ako bez vlhčenia.

Čistenie

K vyčisteniu pištole a škvŕn od nevytvrdnutej peny použite illbruck AA290 PUR Čistič.

Upozornenie

Peny používať len v dobre vetrateľných miestnostiach. Pri aplikácii nefajčiť! Uchovávať mimo dosahu detí. Pred aplikáciou je vhodné zakryť priľahlé plochy. Nevytvrdnutú penu možno po skončení aplikácie vyčistiť prípravkom illbruck PUR čistič alebo acetónom.

Vytvrdnutú penu je možné odstrániť iba mechanicky. Pri transporte dóz vozidlom môžu byť ukladané dózy len do kufru alebo úložného priestoru. V žiadnom prípade neprepravovať dózy v kabíne vodiča alebo na zadnom sedadle. Skladovať vo zvislej polohe.



FM343

Nízkoexpanzná pena Maxx



Použitie

Unikátna polyuretánová pena vyvinutá s dôrazom na maximálnu rozmerovú stabilitu, minimálne zmrštenie a postexpanziu. Pena je vhodná pre celoročné využitie. Produkt slúži ako tepelne a zvukovo izolačný materiál vhodný tiež pre lepenie.

Hlavné prednosti

- Celoročné použitie
- minimálne napenenie
- aplikovateľnosť od -10 °C
- výborná rozmerová stabilita
- excelentná rezateľnosť a štruktúra peny



illbruck i3 je patentovaným a certifikovaným tesniacim systémom pre normovanú montáž okien. Na funkčnosť systému poskytuje Tremco illbruck záruku 10 rokov. Pre viac informácií nás kontaktujte.

FM343

Nízkoexpanzná pena Maxx

 **illbruck**
making it perfect.

Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

Dodatočné informácie

Horeuvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesie používateľ. Nепreberáme zodpovednosť vyplývajúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk