Materiál
Jednokomponentná polyuretánová pena s hnacím plynom neobsahujúcim freóny, reagujúca vzdušnou vlhkosťou. Pena nie je UV odolná.

Prevedenie
880 ml plechová dóza so závitom pre aplikačnú pištoľ.

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4 102, časť 1	B3
Objemová hmotnosť	DIN 52 612	15–20 kg/m3
Tepelná vodivosť		0,036 W/m.K
Postexpanzia (nevlhčený podklad)		60%
Nelepivosť** (húsenka 30 mm)		5–10 min
Rezateľnosť** (30 mm húsenka)		20–30 min
Plne zaťažiteľná		cca 24 hod
– voľné napenenie*		70 l
– škára 3x7 cm		až 21 metrov
Tepelná odolnosť (dlhodobá)		-40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota		+5 °C až +35 °C
Limitná teplota dózy		+10 °C až +30 C°
Optimálna teplota dózy		+20 °C
Skladovacia teplota		v chlade (nie v mraze), suchu, vo zvislej polohe
Doba skladovania		12 mesiacov

*merané pri 23 °C a 50% R.V.V.

Príprava
1. Povrchy musia byť zaťažiteľné, čisté, bez prachu, nečistôt a námrazy.

Aplikácia
1. Naskrutkujte dózu na aplikačnú pištoľ, potom s dózou minimálne 20 krát silne zatraste. Dózu treba držať pri aplikácii neustále dnom hore. Pred aplikáciou podklad navlhčite. Penu dávkujte primerane, škáry a dutiny vypĺňajte len na cca 80%, pena pri vytvrdzovaní zväčšuje svoj objem. Ak chcete dosiahnuť minimálne napenenie napenenia, penu nevlhčite. Škáry väčšie ako 8x2 cm vyplňte po vrstvách a pred nanášaním ďalšej vrstvy predchádzajúcu navlhčite. Docielite tak lepší priebeh vytvrdzovania peny a kratšiu dobu rezateľnosti

Čistenie
Na vyčistenie pištole a škvŕn od nevytvrdnutej peny použite illbruck AA290 PUR čistič.

FM370

Pištoľová pena



Použitie
Pištoľová pena FM370 je vysoko stabilný PUR materiál s veľmi vysokou výdatnosťou a minimálnym zmrštením po vytvrdnutí. Pena je ideálna pre utesnenie pripojovacej škáry okien a dverí a utesnenie škár, otvorov a prestupov. Produkt slúži ako tepelne a zvukovo izolačný materiál a je tiež vhodný na lepenie.

Hlavné prednosti
- vysoká výdatnosť
- výborná rozmerová stabilita
- excelentná rezateľnosť a štruktúra peny
- rýchlo schne a nelepí na povrchu

illbruck i3 je patentovaným a certifikovaným tesniacim systémom pre normovanú montáž okien. Na funkčnosť systému poskytuje Tremco illbruck záruku 10 rokov. Pre viac informácií nás kontaktujte.

FM370

Pištoľová pena

Upozornenie

Penu používajte len v dobre vetrateľných miestnostiach. Pri aplikácii nefajčite! Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred aplikáciou je vhodné zakryť priľahlé plochy. Nevytvrdnutú penu možno po skončení aplikácie vyčistiť prípravkom illbruck PUR čistič alebo acetónom.
Vytvrdnutú penu je možné odstrániť iba mechanicky. Pri preprave dóz vozidlom môžu byť dózy ukladané len do kufra alebo úložného priestoru. V žiadnom prípade dózy neprepravujte v kabíne vodiča alebo na zadnom sedadle. Skladujte vo zvislej polohe dnom dolu. Ďalšie informácie na etikete a v karte bezpečnostných údajov.

Technický servis
V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie uvedenému produktu. Aplikáciu, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť vyplývajúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.

tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk

139165 | 2014-08