

Materiál

Jednokomponentná polyuretánová pena s hnacím plynom neobsahujúcim freóny, reagujúca vzdušnou vlhkosťou. Pena nie je UV odolná.

Prevedenie

Plechová dóza 880 ml so závitom pre aplikačnú pištoľ.

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4 102, časť 1	B3
Objemová hmotnosť	DIN 52 612	cca 20 kg/m ³
Tepelná vodivosť		0,036 W/m.K
Postexpanzia (nevlhčený podklad)		cca 50%
Nelepivosť* (húsenka 30 mm)		po 10 min
Rezateľnosť* (30 mm húsenka)		po 40 min
Plne zatažiteľná		cca 24 hod
Výdatnosť		
– voľné napenenie*		– voľné napenenie*
Tepelná odolnosť (dlhodobá)		
Aplikačná teplota		-40 °C až +90 °C
Limitná teplota dózy		-10 °C až +35 °C
Optimálna teplota dózy		+5 °C až +35 °C
Skladovacia teplota		+20 °C
		v chlade (nie v mraze), suchu, vo zvislej polohe
Doba skladovania		12 mesiacov

Príprava podkladu

1. Povrchy musia byť zatažiteľné, čisté, bez prachu, nečistôt a námrazy.

Aplikácia

1. Naskrutkujte dózu na aplikačnú pištoľ, potom s dózou minimálne 20 krát silne zatraste. Dózu treba držať pri aplikácii neustále dnom hore. Pred aplikáciou podklad navlhčite. Penu dávajte primerane, škáry a dutiny vyplňajte len na cca 80%, pena pri vytvrdzovaní zväčšuje svoj objem. Ak chcete dosiahnuť minimálne napenenie napenenia, penu nevlhčite. Škáry väčšie ako 8x2 cm vyplňte po vrstvách a pred nanášaním ďalšej vrstvy predchádzajúcu navlhčite. Docielite tak lepší priebeh vytvrdzovania peny a kratšiu dobu rezateľnosti.

Čistenie

Na vyčistenie pištole a škvŕn od nevytvrdnutej peny použite illbruck AA290 PUR čistič.

Upozornenie

Peny používajte len v dobre vetrateľných miestnostiach. Pri aplikácii nefajčite! Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred aplikáciou je vhodné zakryť príslušné plochy. Nevytvrdnutú penu je možné po skončení aplikácie vyčistiť prípravkom PUR čistič alebo acetónom. Vytvrdnutú penu je možné odstrániť iba mechanicky. Pri transporte dóz vozidlom môžu byť dózy ukladané len do kufra alebo úložného priestoru. V žiadnom prípade dózy neprepravujte v kabíne vodiča alebo na zadnom sedadle. Skladujte vo zvislej polohe.



FM371

Zimná pena



Použitie

FM371 Zimná pena je vysoko stabilný PUR materiál s veľmi vysokou výdatnosťou a minimálnym zmrštením po vytvrdnutí. Pena je ideálna pre utesnenie prípojovacej škáry okien a dverí a utesnenie škár, otvorov a prestupov. Produkt slúži ako tepelne a zvukovo izolačný materiál a je tiež vhodný na lepenie. Zimná varianta peny FM371 je spracovateľná už od -10 °C.

Hlavné prednosti

- Aplikácia od -10 °C
- vysoká výdatnosť až 21 m pri škáre 3 x 7 cm
- výborná rozmerová stabilita
- excelentná príľnavosť na väčšinu stavebných podkladov
- rýchlo schne a nelepí na povrchu



illbruck i3 je patentovaným a certifikovaným tesniacim systémom pre normovanú montáž okien. Na funkčnosť systému poskytuje Tremco illbruck záruku 10 rokov. Pre viac informácií nás kontaktujte.

FM371

Zimná pena



Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

Dodatočné informácie

Horeuvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho produktu. Kupujúci by si

mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikáciu, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť vyplývajúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk