

Materiál

Rýchlo vytvrdzujúca dvojkomponentná polyuretánová pena bez hnacieho plynu. Neobsahuje freóny.

Prevedenie

polyetylénová kartuša so zmiešavacou trubicou a trubicou k predĺženiu

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Trieda horľavosti	DIN 4 102	B3
Tepelná vodivosť λ	DIN 52 612	0,040 W/m.K
Pevnosť v ťahu	DIN 53 455	180
Pretáženie pri pretrhnutí	DIN 53 455	15%
Pevnosť v strihu	DIN 53 422	100 kPa
Napätie v tlaku pri 10% stlačení	ISO 844	130 kPa
Napenenie		90%
Tepelná odolnosť		dlhodobý: - 40 °C až + 90 °C
		krátkodobý: - 40 °C až + 130 °C
Aplikačná teplota		+5 °C až +35 °C
Optimálna teplota dózy		+10 °C až +25 °C
Nelepivosť** (houseska 30 mm)		po 4 min
Rezateľnosť** (30 mm houseska)		po 90 sekundách
Odstrániť rozpery		po 2 hod
Výdatnosť		4,5 l
Doba skladovania		9 mesiacov od dátumu výroby
Skladovacia teplota		v chlade (nie v mraze), suchu, zvislej polohe

Príprava

1. Povrchy musia byť zatažitelné, čisté, bez prachu a nečistôt. Povrchy pred aplikáciou peny prípadne navlhčite.

Aplikácia

1. Po nasunutí zmiešavacie tuby upevnite ešte na jej koniec predĺžovaciu trubicu, so špeciálne zakončeným vyústením. Vložte kartuše do vhodnej pištoľ s dvoma piestami. Z počiatku by mal byť kohútik aplikačnej pištoľe stlačený veľmi ľahko, aby pena tiekla trubicou pomaly a začala reagovať už vnútri. Počiatočné množstvo materiálu nehomogénne farby vychádzajúci z trubice je potreba vytlačiť stranou. Materiál o konštantnú farebnosť značí dostatočné zmiešanie oboch komponentov a je možné začať aplikáciu. Vďaka veľmi rýchlej chemickej reakcii je nutné pracovať rýchlo a bez prerušovania. Pri výmene kartuší vymeňte aj miešacej trubicu.

Čistenie

K vyčisteniu pištoľe a škvŕn od nevytvrdnutej peny použite illbruck AA290 PUR Čistič.



FM790

2K - Rýchlotuhnúca pena



Použitie

2K - Rýchlotuhnúca pena je obzvlášť vhodná pre inštaláciu dverných zárubní, okenných rámov, drevených dverných kaziet.

Hlavné prednosti

- 2K - Rýchlotuhnúca pena
- patentovaná rohová tryska pre čistú a rýchlu aplikáciu bez kartónových pásikov
- rezateľná po 90 sekundách
- výdatnosť až 4,5 litrov
- inštalácia dverí možná už po 20 minútach

FM790

2K - Rýchlotuhnúca pena



Upozornenie

Penou používať len v dobre vetrateľných miestnostiach. Pri aplikácii nefajčiť! Uchovávať mimo dosahu detí. Pred aplikáciou je vhodné zakryť príslušné plochy. Nevytvrdnutá pena je možné po skončení aplikácie vyčistiť prípravkom PUR čističom alebo acetónom. Vytvrdnutú penu je možné odstrániť iba mechanicky. Pri transporte dóz s penou autom môžu byť ukladané len do kufra alebo úložného priestoru. V žiadnom prípade neprepravovať dózy v kabíne vodiča alebo zadnom sedadle. Skladovať vo zvislej polohe.

Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. po celú dobu si vyhradujeme právo na zmenu receptúry nášho produktu. Kúpajúci by si

mal vyžadovať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk