

Materiál

Nízkoexpanzná jednokomponentná polyuretanová pena s hnacím plynom neobsahujúcim freóny, reagujúca vzdušnou vlhkosťou. Pena nie je UV odolná.

Prevedenie

Plechová dóza so závitom na aplikačnú pištoľ.

Objem dózy: 880 ml

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Objemová hmotnosť	DIN 52 612	20–30 kg/m ³
Tepelná vodivosť		0,036 W/m.K
Postexpánzia (nevlhčený podklad)		Max. 30%
Nelepivosť (húsenka 30 mm)		< 10 min
Rezateľnosť (30 mm housenka)		< 45 min
Plne zaťažiteľná		cca 24 hod
Trieda horľavosti	STN EN 13501-1	F
Výdatnosť v škáre 3x7 cm		až 17 metrov
Teplotná odolnosť (dlhodobá)		-40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota		-10 °C až +35 °C
Limitná teplota dózy		+5 °C až +30 °C
Optimálna teplota dózy		+20 °C
Skladovacia teplota		v chlade (nikdy na mraze), suchu, vo zvislej polohe
Doba skladovania		12 mesiacov

Príprava

1. Povrchy musia byť zaťažiteľné, čisté, bez prachu, nečistôt a námrazy.

Aplikácia

1. Našroubujte na dózu aplikačnú pištoľ, potom s dózou minimálne 20 krát silno zatraste. Dózu je treba držať pri aplikácii neustále dnom nahor. Pred aplikáciou podklad navlhčíte, pokiaľ je okolná teplota nad +5 °C. Tok peny regulujte pomocou spúšte na aplikátore. Penu dávajte úmerne, škáry a dutiny celkom nevyplňujte, pena pri vytvrdzovaní zväčšuje svoj objem. Pokiaľ chcete dosiahnuť minimálneho napnenia penu nevlhčíte. Väčšie škáry ako 8x2 cm vyplňujte po vrstvách a pred nanášaním ďalšej vrstvy predchodziu navlhčíte. Docielíte tak lepšieho priebehu vytvrdzovania peny a vnútornej štruktúry.


Čistenie

K vyčisteniu pištole a škvŕn od nevytvrdnutej peny použite illbruck AA290 PUR Čistič. Vytvrdnutú penu možno odstrániť len mechanicky.



FM355

Nízkoexpanzná Perfekt pena



Použitie

FM355 Nízkoexpanzná perfekt pena je PUR pena s inovovanou chemickou receptúrou s vysokou výdatnosťou, minimálnym zmrštením a aplikovateľnosťou po celý rok. FM355 je ideálna na utesnenie prípojovacej škáry okien a dverí a utesnenie škár, otvorov a prestupov. Produkt slúži ako tepelne a zvukovo izolačný materiál a je tiež vhodný na lepenie. Pena FM355 je spracovateľná už od -10 °C.

Hlavné prednosti

- **Veľmi nízka expanzia**
- vysoká výdatnosť až 17 m pri škáre 3 x 7 cm
- aplikácia od -10 °C
- výborná rozmerová stabilita
- excelentná štruktúra peny



illbruck i3 je patentovaným a certifikovaným tesniacim systémom na normovanú montáž okien. Na funkčnosť systému poskytuje Tremco illbruck záruku 10 rokov. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Nízkoexpanzná Perfekt pena

Upozornenie

Peny používajte len v dobre vetrateľných miestnostiach. Pri aplikácii nefajčite! Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred aplikáciou je vhodné zakryť príslušné plochy. Nevytvrdnutú penu možno po skončení aplikácie vyčistiť prípravkom illbruck PUR čistič alebo acetónom.

Vytvrdnutú penu je možné odstrániť iba mechanicky. Pri preprave dôz vozidlom môžu byť dózy ukladané len do kufru alebo úložného priestoru. V žiadnom prípade dózy neprepravujte v kabíne vodiča alebo na zadnom sedadle. Skladujte vo zvislej polohe dnom dolu. Ďalšie informácie na etikete a v karte bezpečnostných údajov.

Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

Doplňujúce informácie

Horeuvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikáciu, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť vyplývajúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk