

Materiál

Rýchlo vytvrdzujúca dvojkomponentná polyuretánová pena s hnacím plynom neobsahujúcim freóny

Prevedenie

hliníková dóza s ventilom a vyprázdňovacou trubicou

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4 102	B3
Tepelná vodivosť λ	DIN 52 612	0,040 W/m.K
Pevnosť v ťahu	DIN 53 455	180
Preťaženie pri pretrhnutí	DIN 53 455	15%
Pevnosť v strihu	DIN 53 422	100 kPa
Napätie v tlaku pri 10% stlačení	ISO 844	130 kPa
Napenenie		90%
Teplotná odolnosť		dlohodobo: - 40 °C až + 90 °C krátkodobo: - 40 °C až + 130 °C
Aplikačná teplota		+5 °C až +35 °C
Optimálna teplota dózy		+10 °C až +25 °C
Nelepivosť** (houseska 30 mm)		po 4 min
Rezatelnosť** (30 mm houseska)		po 10 min
Odstrániť rozpery		po 2 hod
Výdatnosť		12 l
Doba skladovania		9 mesiacov od dáta výroby
Skladovacia teplota		v chlade (nie v mraze), suchu, zvislej polohe

Príprava

1. Povrchy musia byť zaťažiteľné, čisté, suché, bez prachu a nečistôt. Vložte červený kolík do dna dózy a potom zatlačte kolík silne dovnútra zaprením proti pevnému podkladu. Teraz pretraste intenzívne 30 krát dózu pričom držte dózu ventilom naspodok. Teraz odstráňte ochranný uzáver na ventile a naskrutkujte pevne aplikačnú trubicu na ventil. Ihneď začnite s aplikáciou PUR peny, dózu je nutné vyprázdniť behom 5 minút.

Aplikácia

1. Vždy používajte penu tak, aby ventil bol umiestnený naspodku tzn. hore dnom. Rýchlosť vytlačania peny možno riadiť pomocou stupňa natočenia ventilu. Ak farba peny nie je konštantná je potreba dózu protriasť znova. Dózu možno vyprázdniť len počas 3 minút po prerazení patróny v dne dózy červeným kolíkom a zmiešaním oboch zložiek.

Čistenie

K vyčisteniu pištole a škvŕn od nevytvrdnutej peny použite illbruck AA290 PUR Čistič.

Upozornenie

Penu používať len v dobre vetrateľných miestnostiach. Pri aplikácii nefajčiť! Uchovávať mimo dosahu detí. Pred aplikáciou je vhodné zakryť priľahlé plochy. Nevytvrdnutá pena je možné po skončení aplikácie vyčistiť prípravkom PUR čističom alebo acetónom. Vytvrdnutú penu je možné odstrániť iba mechanicky. Pri transporte dóz s penou autom môžu byť ukladané len do kufra alebo úložného priestoru. V žiadnom prípade neprepravovať dózy v kabíne vodiča alebo zadnom sedadle. Skladovať vo zvislej polohe.



FM710

2K - Montážna pena



Použití

2K - Montážna pena je obzvlášť vhodná pre inštaláciu dverných zárubní, okenných rámov, drevených dverných kaziet a takisto aj pre vyplnenie drážok, prasklín a utesnenie škár. Okrem toho môže byť 2K - Montážna pena použitá ako tepelne a zvukovo izolačný materiál.

Hlavné prednosti

- 2K - montážna lepiaca pena
- výborná príľnavosť na betón, murivo, omietku, kameň, drevo, kov, plasty (polystyrén, PUR tvrdá pena, polyester, tvrdé PVC)
- dobrá počiatočná príľnavosť
- rýchle vytvrdzovanie
- pena je odolná voči hnilobe, teplote, vode a mnoho chemikálií
- penu je možné pretierať, omietať

FM710

2K - Montážna pena



Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho produktu. Kupujúci by si

mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk