

Popis

polymérový roztok

Farba: transparent

Forma dodania

- Dóza 500 ml
- 12 dóz v kartóne
- Farba: transparent

Technická špecifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Báza		syntetický kaučuk
Systém		obsahuje rozpúšťadlá
Doba potrebná pre odvetranie	cca 10 minút pri +20 °C	
	cca 20 minút pri +5 °C	
	cca 30 minút pri 0 °C	
	cca 40 minút pri -5 °C	
Výdatnosť		cca 50 metrov so šírkou pruhu 4 cm
Aplikačná teplota		-5 °C a viac
Skladovateľnosť		18 mesiacov v originálnom neotvorenom balení pri teplote +5 °C až +25 °C

Príprava

- podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, bez prachu, zvyškov starých náterov, impregnácií a iných voľných častíc.
- nepoužívajte na polystyrén, EPS, XPS.

Spracovanie

- produkt je spracovateľný už od -5 °C
- dózou pred aplikáciou dôkladne, minimálne 20x zatrasť
- zamedzte postriekaniu okolitých plôch a impregnáciu nasprejajte na podklad rovnomerne a starostlivo.
- šírku striekaného pruhu meňte nakláňaním dózy do strán, prípadne krúžením výtokovou tryskou. Po použití impregnácie nechajte podklady odvetrať cca 10 až 40 minút, viď tabuľka technických dát.
- naimpregnované plochy chráňte pred opätovným zaprášením
- výtokovú trysku a znečistený vrch dózy vyčistite počas pracovných prestávok PUR čističom. Predídete tak nechcenému upchatiu spreja.

Čistenie

Škrvy okamžite odstráňte PUR čističom alebo toluénom.



ME902

Sprejový B&B Primer

Impregnácia v spreji ME902 slúži pre zlepšenie priľnavosti a spevnenie poréznych podkladov pred následnou aplikáciou butylových a bitumenových pásov alebo fólií. K aplikácii nie je potrebný štetec ani aplikačný valček apod.

Hlavní výhody

- veľmi jednoduchá aplikácia
- ľahké spevnenie priľnavosti
- výrazné zlepšenie priľnavosti podkladu
- krátka doba odvetrania

Dôležité upozornenie

Priľahlé plochy aj PUR penu chráňte pred postriekaním impregnáciou kartónom alebo ochrannou páskou a pod. .
Produkt nie je znášateľný s nátermi. Farby, laky a umelé hmoty sa môžu oddeľovať. Znášanlivosť je potrebné odskúšať.
Veľmi savé podklady odporúčame impregnovať klasickým Butyl & Bitúmen Primerom v plechovke.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460