

Popis

Primer na báze polymérového roztoku.

Forma dodania

- 1 000 ml dóza
- farba: číra
- balenie uskladňovať dobre uzavreté

Technická špecifikace

Vlastnosti	Klasifikácia
Báza	syntetický kaučuk
Systém	obsahuje rozpúšťadla
Doba odvetrania +20°C	cca 10 min.
Doba odvetrania +5°C	cca 20 min.
Doba odvetrania 0°C	cca 30 min.
Doba odvetrania -5°C	cca 40 min.
Otvorený čas pri +20°C	8 hod.
Doba skladovania	12 mesiacov
Skladovacia teplota	+5 °C až +25 °C
Spracovateľnosť	-5 °C a menej
Výdatnosť (šírka podkladu 4 cm)	1 l = 60 – 80 m

Príprava

- podkladové plochy musia byť čisté, bez prachu a odmastnené
- zvyšky starých náterov, impregnácií a iných voľných častíc musia byť z podkladovej plochy odstránené
- nesmie sa používať na polystyrén. V prípade potreby sa produkt môže zriediť s toluénom (pomer 1:10)

Spracovanie

- prípravok naneste dôkladne a rovnomerne na podklad
- po použití Primeru je potrebné nechať podklad odvetrať 10 - 40 minút vid' tabuľka

Dôležité upozornenie

Prípravok nie je znášavlivý s nátermi. Farby, laky a umelé hmoty sa môžu oddeľovať.

Znášanlivosť je potrebné vyskúšať.



ME901

Butyl & Bitúmen Primer

Butyl & Bitúmen Primer slúži ako adhezívum a základný náter pri príprave podkladov pred aplikovaním butylových a bitúmenových pások.

Hlavní výhody

- krátka doba odvetrania
- ľahko spevní podkladovú plochu
- optimalizuje priľnavosť

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460