

Materiál

Akrylátový kopolymér, bez rozpúšťadiel

Prevedenie

Plechová dóza s plnením 1000 ml

Technické informácie

Báza	akrylátový polymér
Systém	bez rozpúšťadiel
Doba skladovania (+5 °C až +25 °C)	24 mesiacov v neotvorenom originálnom balení
Skladovacia teplota	+5 °C až +25 °C
Výdatnosť pri aplikácii na 4 cm šírke	cca 112,5 m (4,5 m ²)

Príprava

1. Podklad musí byť suchý, bez prachu a mastnoty. Odstráňte zvyšky betónového a cementového prachu. Plochu určenú na lepenie je tiež nutné zbaviť zvyškov farby a pod.

Aplikácia

1. Primer možné spracovávať od -10 °C vonkajšej teploty. Primer naneste rovnomerne a dôkladne štetcom alebo valčekom na podklad. Okolité plochy, ktoré nemajú byť natreté, zakryte lepiacou páskou. Naimpregnovaný povrch chráňte pred prachom a nečistotami, než budete aplikovať butylom alebo bitúmenovou fóliu. Impregnáciu uchovávejte vždy v pevne uzavretej nádobe.

Čistenie

Čerstvý prípravok okamžite odstráňte z znečistených plôch vlhkou handrou alebo čistiacim obrúskom AA292.



ME904

Butyl & Bitúmen Primer EKO

Použitie

ME904 Butyl & Bitúmen Primer Eko slúži ako impregnácia poréznych podkladov pod butylové a bitúmenové pásky a fólie. Vhodnými podkladmi sú rôzne druhy muriva, drevené či drevotriebové dosky, omietky, betón a ďalšie savé a pórovité stavebné materiály.

Hlavné prednosti

- Ľahké vyčistenie pracovných pomôcok
- Optimalizácia priľnavosti
- Spracovateľnosť od -10 °C
- Krátka doba odvetrania (na savých podkladoch možno fóliu / pásku položiť aj do vlhkej vrstvy primeru)
- Bez rozpúšťadiel, certifikácia EMICODE EC1 Plus (veľmi nízke emisie)

ME904

Butyl & Bitúmen Primer EKO



Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesie používateľ. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk