

Materiál

Vápenocementová maltová zmes s prídavkom prísad, vlákien a polystyrénových guľičiek zlepšujúcich spracovateľnosť, priľnavosť a tepelne izolačné vlastnosti zmesi.

Prevedenie

7,5 kg – plastový kýblik

Technické informácie

Báza	vápno, cement, piesok, minerálne a organické prísady a vlákna
Tepelná vodivosť dľa EN 1745	méně jak 0,15 W/m/K
Súčiniteľ difúzneho odporu μ	20
Prídržnosť	viac než 0,08 N/mm ²
Pevnosť v tlaku	cca 2 N/mm ²
Trieda pevnosti v tlaku dľa EN 998-1	CS II
Objemová hmotnosť suchej zmesi	menej ako 700 kg/m ³
Potrebné množstvo zámesovej vody (skúšobný protokol ift č. 105 312 15))	3 litre na 7,5 kg zmesi/ 8 litrov na 20 kg zmesi
Maximálna hrúbka vrstvy	40 mm
Počiatočná pevnosť	po 90 minútach
Teplotné spracovanie	+5°C do +35 °C
Skladovacia doba	18 mesiacov v neotvorenom originálnom balení

Príprava podkladu

1. Maltu naneste na nosný čistý povrch zbavený všetkých odlupujúcich sa častí. Malta má bežne vynikajúcu priľnavosť na všetky druhy muriva a betón.

Príprava malty

1. Odsypte si potrebné množstvo suchej zmesi do murárske nabračky, postupne pridávajte vodu a zmes miešajte. Vodu pre odsypané množstvo malty dávajte odhadom. Potrebné množstvo vody pre celé balenia je uvedené v tabuľke technických dát. Vzniknutú zmes spracujte behom 20 minút. Neprikladajte do zmesi žiadne cudzorodé látky alebo prísady!

Spracovanie

1. V jednom pracovnom kroku naneste maltu o maximálnej hrúbke vrstvy 40mm. Ak potrebujete vyplniť väčšie diery či nerovnosti, naneste ďalšiu vrstvu až počiatočnom vytvrdnutí tej predchádzajúcej.

Čistenie

Čerstvú ešte nevytvrdnutú maltu možno odstrániť vodou. Vytvrdený materiál je možné odstrániť len mechanicky pomocou vhodného nástroja.

PR005

Tepelne izolačná malta

Použitie

Veľmi rýchlo tuhnúca malta zmes pripravená na okamžité použitie. Najmä balenie po 7,5 kg zodpovedá potrebám remeselníkov po uzatváratelnom, dobre skladovateľnom a prenosnom produkte.

Vďaka nízkej tepelnej vodivosti je produkt vhodný pre opravy vonkajšieho a vnútorného okenného ostenia, nadpražia a parapetu. Produkt bol vyvinutý pre aplikácie, kde je potreba eliminovať alebo obmedziť tepelné mosty.

Hlavné prednosti

- dostatočná pevnosť povrchu pre ďalšie úpravy za 90 minút
- tepelne izolačné vlastnosti
- veľmi dobrá spracovateľnosť
- priľnavosť na širokú radu podkladov

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesie používateľ. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk