

Materiál

Plastoelastický neutrálne vytvrdzujúci tmel na báze vysoko kvalitného bitúmenového kaučuku. Možno aplikovať okamžite (bez nahrievania) na väčšinu bežných podkladov a to aj mokrych.

Prevedenie

310 ml / kartuša

Technické informácie

	Klasifikácia
Báza	bitumenový kaučuk
Systém reakcie	fyzikálne vytvrdzovanie
Charakter tmelu	plastoelastický
Objemová hmotnosť	1,23 g/ml
Vytvorenie povrchovej šupky	cca 20 min.
Úplne vytvrdzovanie	1 deň - 3 týždne
Zmena objemu	< 14%
Max. prípustná deformácia	10%
Spotreba	4 m pri húsenkce o priemere 10 mm
Teplotná odolnosť	-35°C až +110°C
Aplikačná teplota	+5 °C až +30 °C
Skladovacia teplota	+5 °C až +25 °C

Príprava podkladu

1. Povrchy by mali byť čisté, suché, bez prachu a voľných častíc. Odporúčame vykonať predbežný test príľnavosti pri špeciálnych aplikáciách alebo pri aplikácii na mokré povrchy.

Spracovanie

1. Môže byť aplikovaný ručnou alebo pneumatickou pištoľou
2. Pri aplikácii je dôležité mať čistú výtokovú trysku pištole pre zabezpečenie rovnomerného pravidelného dávkovania
3. Vzdialenosť medzi podkladovou plochou a tryskou pištole by mala byť menšia ako 3 mm, aby bola zaistená adhézie na mokrom povrchu
4. Bitumenový tmel by mal byť aplikovaný v pruhoch (húseniciach) alebo bodoch, aby bolo možné úplné vytvrdnutie.
5. Doba spracovateľnosti a rýchlosť vulkanizácie sú závislé na teplote podkladu, priepustnosti materiálov a hrúbke vrstvy
6. Po aplikácii je adhezívna pevnosť dostatočná pre malé zaťaženie
7. Maximálna pevnosť je dosiahnutá po úplnom ztvrdnutí
8. Nevystavujte kartuše priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia alebo blízko zdrojov tepla
9. Pri aplikácii pracujte iba v dobre vetraných priestoroch

Čistenie

Možno odstrániť za pomoci lakového benzínu. Vytvrdnutý tmel možno odstrániť len mechanicky pomocou rezáku, škrabky apod.

Kompatibilita

Možno používať pre lepenie tvrdých plastov bez zmäkčovadiel. Kompatibilita s polystyrénom je premenlivá. Rozpúšťadlo môže spôsobiť poškodenie materiálu alebo môže dôjsť k vznieteniu pri väčších hrúbkach vrstvy pôsobením vysokých teplôt. Nie je kompatibilný s farbami.



OS111

Bituménový tmel



Použitie

Lepenie bitúmenových strešných izolačných materiálov (APP a SBS modifikovaný bitúmen). Vodotesné tesnenie škár, škárovanie spojov pri strešných nárožniach, komínoch a svetlíkoch. Upevnenie vodných vpustov a lapačov štrku. Utesnenie netesností a vzniknutých naliehavých opráv aj na mokrych podkladoch. Spoje odkvapových žľabov, prilepenie pásov na hranách fasád.

Hlavné prednosti

- Dobrá príľnavosť
- UV stabilný
- Tixotropný, netoxický
- Priľne na mokré povrchy
- Vynikajúca izolačná schopnosť
- Ochrana proti korózii a vlhkosti

OS111

Bituménový tmel



Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesie používateľ. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk