

Popis

Vysoko kvalitné lepidlo na hybridnej báze. Produkt vytvrdzuje v kontakte so vzdušnou vlhkosťou.

Forma dodania

- Kartuša 310 ml - 12 ks v kartóne
- Saláma 600 ml - 20 ks v kartóne

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Báza		hybridné
Maximálna dovolená deformácia		25 %
Systém	ISO 9046	chemické vytvrdzovanie
Rýchlosť vytvrdnutia		cca 3 mm za prvých 24 hodín
Vytvorenie povrchovej kôry		cca 25 minút
Objemová hmotnosť	DIN 52451- A	1,6 g/cm ³
Pevnosť v ťahu	DIN 53504	cca 1,2 N/mm ²
Predĺženie pri pretrhnutí	DIN 53504	cca 380 %
Tvrdosť (podľa Shore A)	DIN 53505	cca 30
E-Modul		cca 0,4 N/mm ²
Aplikačná teplota		+5 °C až +45 °C
Tepelná odolnosť		-30 °C až +90 °C
Skladovacia teplota		+5 °C až +25 °C
Doba skladovania		12 mesiacov v neotvorenom originálnom balení

Spracovanie

- Podkladové plochy musia byť čisté, bez voľných častíc, mastnoty alebo námrazy. Lepidlom na fólie sa môžu vyrovnávať väčšie nerovnosti stavebného prvku
- Hrubé vypukliny alebo priehlbiny najprv vytmelte
- Neodporúčame použitie alebo aplikáciu do detailu, ktorý je trvale zaťažený vlhkosťou alebo priamo vodou (bazény a pod.)
- Produkt neobsahuje žiadne rozpúšťadlá, a preto je možné aplikovať ho aj na EPS a XPS
- Odporúčame aj tak najprv vykonať vlastné skúšky príľnavosti
- V prípade potreby použite na zvýšenie príľnavosti lepidla na podklad impregnáciu AT140 alebo AT150, viď Tabuľka použitia primerov

Čistenie

- Čerstvý materiál je možné odstrániť čistiacimi obrúskami, čističom AA404 alebo acetónom, či produktami na acetónovej báze
- Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť len mechanicky, nožom, škrabkou a pod.



SP025

Lepidlo okenných fólií



Dlhodobé elastické lepidlo určené na fixáciu okenných fólií na podklady ako sú murivo, betón, pórabetón, vápenno-piesková tehla, drevotrieska, OSB dosky a ďalšie. Materiál je vysoko ekologicky šetrný, pri aplikácii bez zápachu a veľmi dobre spracovateľný.

Hlavné výhody

- výborne odoláva pôsobeniu vody a poveternostným vplyvom
- úplne ekologický produkt, bez rozpúšťadiel
- bez zápachu pri spracovaní
- ľahko spracovateľný
- pretierateľný

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com