

Materiál

Jednosložková modifikovaný polyuretan vytvrzující vzdušnou vlhkostí.

Provedení

700 ml - plechová dóza se závitem pro aplikační pistoli.

Tip

Tlouška zdiva (mm)	100	200	300	375
Počet housenek	1	2	2	2
Průměr housenky (mm)	40	40	70	80

Technické informace

Vlastnost	Hodnota
Báze	modifikovaný polyuretan
Vytvrzování	chemické, vzdušnou vlhkostí
Třída hořlavosti	B2 (P-NDS04-800)
Klasifikace lepidla	třída D4
Přidrženost na vápenopiskovou cihlu	>1,83 N/mm ² (spoj neporušen)
Přidrženost na pórobetonovou tvárnici	0,38 N/mm ² (porušení 100% v podkladu)
Přidrženost na lehčený beton (pemzový)	0,24 N/mm ² (porušení 100% v podkladu)
Otevřená doba	8 minut
Pevnost v tahu	10 N/cm ²
Pevnost v tlaku	viz osvědčení KOMO IKB2239/10
Maximální tlouška finální vrstvy	2 mm
Vytvrzení (plná zatížitelnost)	cca 24 hod
Výdatnost	30 bm (při průměru housenky 3 cm)
Teplotní odolnost (dlouhodobá)	-40 °C až +90 °C
Aplikační teplota	-5 °C až +35 °C
Optimální teplota dózy	+20 °C
Doba skladování	12 měsíců (v originálním balení)
Skladovací teplota	+15 °C až +25 °C

Povrchy

1. Povrchy musí být zatížitelné, čisté, bez prachu, mastnot a nečistot. Hladké povrchy před nanesením lepidla zdrsňte brusným papírem. Podklad před aplikací navlhčete (pokud je teplota okolí a podkladu nad +5 °C).

Aplikace

1. Plechovku před použitím důkladně cca 20krát protřepejte. Poté dózu našroubujte na pistoli, ventil přitom musí směřovat dolů. Bezprostředně po nanesení začne pěna „spadávat“. Množství vytlačovaného lepidla lze regulovat spouští a nastavením regulačního šroubu na pistoli. Vytlačená pěna vytvoří po několika sekundách tenkou vrstvu lepidla schopnou vyplnit nerovnosti. Při vyzdívání nosných zdí nebo příček je potřeba zohlednit závěry a postupy dle KOMO IKB2239/10.



PU700

Lepidlo na zdivo



Použití

PU 700 Lepidlo na zdivo je velmi kvalitní lepidlo na bázi modifikovaného polyuretanu, určené pro lepení zdících materiálů. Lepidlo bylo speciálně vyvinuto pro lepení cihelných, vápenopiskových, sádrových, a pórobetonových tvárnic.

Hlavní přednosti

- **Přesné lepení**
- osvědčeno pro vyzdívání dle KOMO IKB2239/10
- aplikace při nízkých teplotách
- evropský patent EP 2 064 298 B1
- úspora času při vyzdívání
- připraveno k okamžitému zpracování

Čištění

1. Pistoli vyčistěte, jakmile začne lepidlo z dózy vytékat velmi pomalu.
2. Dózu, která je na pistoli, nejprve vyprázdněte a pak ji demontujte návodem na krabici aplikační pistole.
3. Vrch adaptéru očistěte illbruck AA290 PUR čističem.
4. Očistěte horní stranu vnitřního kroužku.
5. Plechovku s čističem PU pěny našroubujte na pistoli a stiskem spouště vypuste dávku, abyste z pistole odstranili zbytek lepidla.
6. Čistič nechte uvnitř cca 10 působit.
7. Kroužek adaptéru znovu pečlivě očistěte a zkontrolujte, zda je uvnitř čistý.
8. Okamžitě našroubujte novou dózu lepidla.

Upozornění

Lepidlo používejte jen v dobře větratelných místnostech. Nevytvrzené lepidlo lze po skončení aplikace vyčistit přípravkem illbruck AA290 PUR čistič. Vytvrzenou pěnu je možno odstranit pouze mechanicky. Při transportu dóz s pěnou vozem mohou být ukládány pouze do kufru nebo úložného prostoru. V žádném případě nepřevážovat dózy v kabině řidiče nebo na zadním sedadle. Skladovat ve svislé poloze. Další informace na etiketě a v bezpečnostním listu.

Jakmile byla pistole na lepidlo jednou použita, musíte na ní stále nechávat namontovanou dózu i když už bude prázdná. Vyčistěte-li pistoli na lepidlo nikdy neukládejte bez našroubované dózy.

Technický servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz