

# Pyrosil B protipožární páska

## Popis

Perennator Pyrosil B páska je jednostranně lepicí těsnicí páska vhodná pro:

- zasklívání protipožárních konstrukcí
- těsnění spár větracích šachet
- těsnění únikových schodišť
- těsnění přírub vedení vzduchotechniky

Páska je vhodná pro těsnění spár v kovových konstrukcích, fasádách, světlících, montovných stavbách.

## Materiál

Samolepicí páska tvořená skleněnými vlákny vázaná navzájem organickým pojivem a z jedné strany ošetřena pruhem akrylového lepidla pro snadnou montáž. Neobsahuje žádný azbest, není karcinogenní.

## Barva

- bílá

## Přednosti

- zdravotně nezávadná
- vysoká teplotní odolnost

## Rozměry

Tloušťka	3	4 mm
Délka v roli	10	10 m
Šířka	na přání, závisí na limitech výroby max cca 1000 mm	

Pozn.: Rozměrové tolerance dle DIN 7715 P3.

## Provedení

Jednostranně lepicí páska ze skleněných vláken.

## Příprava podkladu

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

## Zpracování

Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Odstraňte ochranný proužek a materiál aplikujte přímo na připravenou podkladní plochu. Pásku připravenou řádně přitiskněte k podkladu, např. illbruck přítlačným válečkem.



Pyrosil B protipožární páska

## Technická data

Vlastnosti	Norma	Hodnota
Třída reakce na oheň	EN 13501-1	A2-s1, d0
Objemová hmotnost		220–300 kg/m <sup>3</sup>
Lepidlo		akrylová disperze, bez rozpouštědel
Průměr keramického vlákna		0,0032 mm
Pevnost v tahu		350 kPa
Teplotná vodivost při 600 °C	ENV 1094-7	0,090 W/m.K
Bod tání		>1330 °C
Teplotní odolnost		+1100 °C
Skladovací teplota		+5 °C až +20 °C
Aplikační teplota		+15 °C až +30 °C
Skladovatelnost		12 měsíců

## Doporučení

Pro vytvoření řádného utěsnění by páska měla být stlačena ve spáře cca. o 5% až 10% své tloušťky. Při vyšším stlačení hrozí destrukce pásy tzn. oddělení jednotlivých vláken od sebe.

## Upozornění

V případě oddělování ochranného krycího proužku lepidla doporučujeme postupovat velmi obezřetně a použít řezák či nůž, který je potřeba vsunout mezi materiál pásy a ochranný pruh a takto je oddělit. Při strhávání a odstraňování ochranného pruhu pouze prsty často dochází i k odtržení lepidla.

## Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

## Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.

# Pyrosil B protipožární páska

Tremco illbruck s.r.o.  
Úvalská 737/34, 100 00 Praha 10  
tel.: +420-296 565 333  
fax: +420-296 565 300  
<http://www.tremco-illbruck.com>  
e-mail: [prodej@tremco-illbruck.com](mailto:prodej@tremco-illbruck.com)