

Technické informace

Vlastnost	Testovací metoda	Výsledek
Složení		hybridní tmel
Akustická třída	EN ISO 10140:2-2010	66 dB
Vzduchotěsnost	EN ISO 1023:2	do 600 Pa
Měrná hmotnost		cca 1,5 g/cm ³
Tvrdość Shore A		cca 20
Dilatační schopnost	ISO 9047	25 %
Nelepivý na povrchu	+20°C, 50% RV	cca 45 minut
Doba vytvrzování	+20°C, 50% RV	cca. 2,8 mm/den
Aplikační teplota		od +5°C do +40°C
Teplotní odolnost		od -40°C do +90°C
Skladování	Skladujte v suchém prostředí od +5°C do +25°C.	
Doba použitelnosti	12 měsíců při skladování v neotevřených obalech v souladu s doporučením	
Emise - VOC	"Zlatý standard" Eurofins	EC1+, M1

Vyvětlivky:

RV - Relativní vlhkost vzduchu

Zdravotní a bezpečnostní opatření

Je nutné si přečíst a porozumět bezpečnostnímu listu před aplikací.

Technický servis

Tremco CPG disponuje týmem zkušených obchodně-technických zástupců, kteří poskytují pomoc při výběru a specifikaci výrobků. Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte na zákaznickém čísle +420 296 565 333.

Záruka

Výrobky Tremco CPG jsou vyráběny podle přísných standardů kvality. Bezplatně vyměněn bude jakýkoli produkt, který byl použit (a) podle písemných pokynů. Tremco CPG v jakékoli aplikaci doporučené společností Tremco CPG, avšak ukázal se být vadným. Za informace uvedené v

tomto technickém listu nelze převzít žádnou odpovědnost, třebaže jsou zveřejněny v dobré víře a považovány za správné. V souladu s politikou průběžného vývoje a zlepšování si Tremco CPG vyhrazuje právo na změnu specifikací výrobků bez předchozího upozornění. Firma provádějící instalaci je povinna ještě před jejím započatím ověřit vhodnost a kompatibilitu všech součástí a také dosažitelnost shody s relevantními předpisy.

