

Popis

Plastoelastický disperzný akrylátový tesniaci tmel

Forma dodania

- Kartúša 310 ml - 12 ks v kartóne
- Saláma 600 ml - 20 ks v kartóne

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Báza		akrylátový polymér
Klasifikácia tmelu	EN ISO 11600	F-7,5 P
Systém reakcie		disperzia
Objemová hmotnosť	DIN 52 451	1,62 g/cm ³
Vytvorenie povrchovej kôry		cca 15 min.
Rýchlosť vytvrdnutia		1-2 týždne pri vhodnej teplote, vlhkosti vzduchu a rozmere špáry
Dovolená deformácia		10%
Tvrdosť - Shore A	DIN 53 505	30
Odolnosť voči UV žiareniu	ISO 4892	dobrá
Aplikačná teplota		+5 °C až + 40 °C
Tepelná odolnosť		-25 °C až + 80 °C
Doba skladovania		24 mesiacov

Príprava

Príprava podkladovej plochy

- Podklad musí byť nosný, suchý, zbavený prachu, mastnoty a nečistôt. Nепорézne podkladové materiály pred aplikáciou vyčistíte prípravkom AA404
- V prípade citlivých povrchov zriedte čistiaci prípravok vodou (nutné vyskúšať)
- Pri aplikácii na minerálne podklady odporúčame na dosiahnutie optimálnej príľnavosti urobiť základný náter podkladu roztokom z vody a akrylu LD702 v pomere 2 : 1. V prípade potreby urobte skúšku príľnavosti

Príprava špár



LD702

Akryl interiér



Slúži na utesnenie špár s minimálnou možnosťou pohybu medzi rámami okien a dverí a priľahlými konštrukciami ako sú murivo, omietka a sadrokartónová priečka. Ďalej je použiteľný do špár a trhlín v pórobetóne, kameni, omietke a dreve. Nie je určený na aplikáciu do dilatačných špár a do exteriéru.

Hlavné výhody

- ľahko spracovateľný
- bez zápachu
- omietateľný a pretierateľný
- znášavlivý s nátermi
- príľne aj na mierne navlhnuté povrchy

- Na vytvorenie optimálnej hĺbky špáry je potrebné najprv ju vyplniť napr. PE povrazcom s uzatvorenou štruktúrou buniek. Maximálna šírka tmelenej špáry je 25 mm (minimálne 5 mm)
- Aby nedošlo k poškodeniu výplňového materiálu používajte len tupé pracovné pomôcky bez ostrých hrán. Navyše, vloženie PE povrazca, fólie či pásky zabráni možnosti nežiaduceho priľnutia následne aplikovaného tmelu na tri plochy (steny špáry a jej dno)
- Ak pracovné prostredie a podmienky neumožňujú vytvorenie vhodnej špáry alebo pri aplikácii dôjde k priľnutiu tmelu na tri plochy, je nutné počítať s tvorbou trhlín vo vnútri tmelu
- V prípade výplňového materiálu je nutné použiť taký materiál, ktorý je kompatibilný s tmelom v zmysle normy DIN EN 26 927. Nevhodné sú olejové, dechtové alebo bitúmen obsahujúce výplňové materiály a materiály na báze prírodného kaučuku, chloroprénu a EPDM
- Pri trojuholníkovom tvare tmelu, v rohu dvoch kontaktných plôch, musí byť minimálne 7 mm tmelu na každej podkladovej ploche

Spracovanie

- Na dosiahnutie opticky dokonalých špár odporúčame olepiť okraje špár vhodnou lepiacou páskou
- LD702 akryl zatlačte do špáry tak, aby nevznikli vzduchové bublinky
- Špáru vyplňte bezo zbytku
- Odstránenie nadbytočného tmelu a vyhladenie tesniacej hmoty urobte stierkou vhodného tvaru
- Pri vyhladzovaní akryl zľahka postriekajte vodou a následne stierkou stiahnite
- Lepiacu pásku potom ihneď odstráňte, aby ste zamedzili poškodeniu tvoriacej sa kôry

Cistenie

- Čerstvý nevytvrdený akryl môžete odstrániť vodou
- Vytvrdený materiál je možné odstrániť len mechanicky, pomocou vhodného nástroja, napr. škrabkou

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



Construction
Products Group
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com