



## BALENÍ

Papírový pytel 25,0 kg

## SKLADOVÁNÍ

Neotevřené a nepoškozené balení skladujte v suchu. Maximální expirace 12 měsíců.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**VANDEX RAPID XL** obsahuje cement. Dráždí pokožku a kůži. Vede k vážnému poškození zraku. Nepatří do rukou dětem. Nevdechujte. Zabraňte styku s očním orgánem a pokožkou. Při vniknutí do očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Při práci noste vhodné pracovní rukavice a ochranné brýle / štít. Při polknutí dbejte na radu lékaře a předložte etiketu nebo obal výrobku.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva – vzhled	šedý prášek
Hustota čerstvé malty	cca. 1,5 kg/l
Začátek tuhnutí	< 30 minut
Konec tuhnutí	< 60 minut
<b>Základní technické údaje:</b>	
Pevnost v tlaku při 10°C	1 hodina cca. 0,5 Mpa 3 hodiny cca 2,0 MPa 1 den cca 13,0 MPa 28 dní cca 50,0 MPa (pro zásobníky vody)
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech při 10°C	cca. 8,5 Mpa (pro zásobníky vody)
Pevnost v přilnavosti po 28 dnech	cca. 2,0 MPa
Třídy prostředí dle normy EN 206-1	Karbonatace: XC1, XC2, XC3, XC4 Koroze způsobená chloridy: XD1, XD2, XD3 Koroze zpūs. chloridy z mořské vody XS1, XS2, XS3 Střídání mrazu a rozmrzávání: XF1, XF2, XF3, XF4 Chemické působení: XA1, XA2, XA3
<b>Další údaje</b>	Označení CE

Všechny uvedené údaje jsou stanovené na základě laboratorních podmínek a uvádějí střední hodnotu. V praxi mohou tyto hodnoty ovlivnit různé faktory, jako je způsob přípravy podkladu nebo vlastní podmínky při provádění: teplota, vlhkost, nasákavost podkladu atd.