

SP350

Lepidlo s vysokou
počítačnou
pevnosťou


Lepí a drží
okamžite a pevne



30 kg/cm²

Lepidlo s testom
na extrémnu záťaž!

Merané na konečnú pevnosť v ťahu po vytvrdnutí.




SP350


Lepidlo s vysokou počiatočnou pevnosťou

SP350 je nestekavé vysokoviskózne tmelové lepidlo na hybridnej polymérovej báze.


Bolo vyvinuté na najrôznejšie stavebné aplikácie vyžadujúce okamžitú únosnosť lepeného predmetu bez použitia dodatočnej mechanickej fixácie. Vďaka svojej extrémne vysokej počiatočnej pevnosti v ťahu (500 kg/m²) je SP350 všestranným pomocníkom na stavbách aj v domácnostiach.




Extrémne vysoká únosnosť s okamžitým účinkom. Lepidlo udrží aj niekoľkokilové permanentne zaťažené predmety.




Žiadna dodatočná fixácia nie je absolútne potrebná. SP350 bolo testované na samostatné zaťaženie bez použitia oceleovej spojovacej techniky.



Stála pružnosť lepidla rozširuje možnosti jeho použitia aj v miestach, kde je potrebné počítať so zvýšenými dilatáciami príslušného povrchu.



Odolnosť voči poveternostným vplyvom umožňuje použiť lepidlo v exteriéroch a v miestach náchylných na UV žiarenie a zvýšenú vlhkosť.




Pretierateľnosť lepidla je výbornou vlastnosťou SP350. Jednoduchým pretretím je možné zaistiť farebnú kompatibilitu s okolím.


Použitie lepidla illbruck SP350




Lepenie zrkadiel na obklady
a sadrokartóny.



Lepenie betónových striešok,
tvaroviek a iných doplnkov.




Lepenie kúpeľňových dopln-
kov, vešiakov a pod..




Lepenie plotových dosiek
priamo na nosné jakle.




Lepenie políc a regálov.




Lepenie OSB dosiek na trámy.




Lepenie funkčných aj ozdob-
ných lišt, sokloviek a pod..



Lepenie okenných parapetov.



Lepenie schodníc a obkla-
dov z dreva aj keramiky.



Lepenie vonkajších betóno-
vých obkladov.

SP350

Lepidlo s vysokou počiatočnou pevnosťou

Technická špecifikácia

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Objemová hmotnosť	DIN 52 451-A	1.5 g/cm ³
Vytvorenie povrchovej kôry		cca 15 minút
Rýchlosť vytvrdzovania		cca 3.5 mm / 1 deň
Zmrštenie po vytvrdnutí	DIN 52 451	3.4 %
Pevnosť v ťahu (po vytvrdnutí)	DIN 53504 S2	30 kg/cm ²
E-modul pri 100% natiahnutí	DIN EN ISO 8339 Metóda A	cca 1.3 N/mm ²
Natiahnutie pri pretrhnutí	DIN EN ISO 8339 Metóda A	cca 350%
Elastické zotavenie	DIN EN ISO 7389 Metóda B	60%
Tvrdosť Shore A	DIN 53505	55
Teplotná odolnosť		-40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota		+5 °C až +40 °C
Skladovacia teplota		+5 °C až +25 °C

Varianty produktu

- Kartúša 310 ml
- Saláma 600 ml



Autorizovaný distribútor:



Tremco CPG s.r.o. - org. zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska •SK

T. +421 45 672 2460
www.cpg-europe.com

 [tremcoillbruck.sk](https://www.facebook.com/tremcoillbruck.sk)