

SP925

Tekutá hydroizolačná membrána

Použitie

SP925 je tekutá hydroizolačná membrána, ktorá sa aplikuje buď ako klasický tmel alebo striekaním pneumatickou pištoľou. Po vytvrdnutí je SP925 veľmi pevná, trvalo UV odolná a stále elastická. Je vhodná pre aplikáciu v interiéri aj v exteriéri.

Hlavné prednosti

- Hydroizolačná bariéra
- 100% UV stabilná
- Trvalo elastická
- Po vytvrdnutí veľmi pevná
- Nestekavá hmota
- Aplikácia na akýkoľvek materiál
- Ľahko roztierateľná
- 100% ekologická a nezápachová



Na čo použiť SP925?

- Akékoľvek stavebné škáry, ktoré je potrebné izolovať proti vode
- Komplikované detaily na strechách
- Detaily okolo klampiarskych prvkov
- Izolácie prahov a prechodov
- Sanácia najrôznejších spojov, ktorými zateká
- Izolačné napojenie stropu a steny
- Hydroizolácie prechodov

Technické údaje

Norma

Klasifikácia

Materiál		hybridný polymér
Typ vytvrdzovania		pri kontakte s vlhkosťou
Tvrdosť podľa Shore A	DIN 53505	30
Vytvorenie povrchovej kôry		cca 20 min (+23 °C / 50% R. V.)
Doba zaschnutia na dotyk		cca 20 - 30 min. (+23 °C / 50% R. V. V.)
Vytvrdnutie		2.2 mm /1 deň (+23 °C / 50% R. V. V.)
Zmrštenie po vytvrdnutí		3.00%
Pevnosť v ťahu	EN 53504 S2	2.1 N/mm ²
Konzistencia	EN 27390	Tixotropné (nestekavé)
Aplikačná teplota		+5 °C až +40 °C
Teplotná odolnosť		-40 °C až +90 °C



1. Aplikácia membrány z kartuše.



2. Roztretie štetcom. Je možné aplikovať aj viac vrstiev.



3. Po vytvrdnutí je membrána elastická a veľmi pevná.



4. Membrána vytvára funkčný a pritom čistý elastický detail.



Autorizovaný distribútor:

SP925

**Tekutá
hydroizolačná
membrána**

**Ochrana
proti vode a zatekaniu**



Tremco CPG s.r.o. - org.zl.
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
• SK
T. +421 45 672 2460
www.cpg-europe.com

 [tremcocpg.sk](https://www.facebook.com/tremcocpg.sk)

