

Materiál

Jednokomponentný neutrálny elastický tmel na báze MS polyméru.

Balenie

saláma 600 ml - 20 ks v kartóne

Technická špecifikácia

Vlastnosti	Klasifikácia
Báza	ms polymér
Systém reakcie	neutrálna
Objemová hmotnosť	1,47 ± 0,02 g/cm ³
Vytvorenie povrchovej kôry	10 minút
Rýchlosť vytvrdzovania*	2,5 mm za 24 hodín 4 mm za 48 hodín
Schopnosť pohybu	25%
Tvrdosť Shore - A	18 ± 2
E - Modul (100%)	< 0,4 N/mm ²
Predĺženie pri pretrhnutí	> 800%
Elastické zotavenie	> 70%
Aplikačná teplota (platí aj pre podklad)	+5 °C až +40 °C
Tepelná odolnosť	-40 °C až +90 °C
Doba skladovania	12 mesiacov



Príprava podkladu

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, bez prachu a voľných častíc, ktoré by negatívne ovplyvňovali príľnavosť. Pre odmastnenie fólie a podkladu je možné použiť produkt čistič AA404.

Spracovanie

- Lepidlo je určené na nanášanie v prúžkoch s priemerom cca 10 mm na jednu z pripravených plôch. Pre správne osadenie a následné priloženie fólie použite illbruck prítlačný valček. Finálna šírka lepeného spoja po pritlačení plôch by mala byť 2-3 cm. V prípade širších, dlhších a ťažších pásov fólií je potrebná dočasná fixácia, napr. lepiacou páskou na dobu, než dôjde k dostatočnému stuhnutiu lepidla, prípadne zväčšenie šírky lepeného spoja.

Potrebné pomôcky


Na aplikáciu je potrebná vytlačovacia pištoľ, rezák, príp. stierka.

Upozornenie

Kvôli neutrálnemu zloženiu je lepidlo vhodné pre aplikácie na polystyrén EPS aj tvrdený styrodur XPS. Pri práci nefajčite. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.

MS020

Fasádne lepidlo



Použitie

Lepidlo na fólie je špeciálne určené pre kontaktné lepenie fólií illbruck ME220 a ME210 navzájom a k podkladom ako sú hliník, oceľ, pozinkovaný plech, drevo, tvrdé alebo mäkké PVC, polystyrén, styrodur či iné materiály. Vytvorený spoj výborne odoláva, starnutiu, zmenám teplôt a je vodotesný.

Hlavné výhody

- excelentná odolnosť voči starnutiu
- veľmi jednoduchá, rýchla a presná aplikácia
- excelentná pevnosť spoja
- dobrá odolnosť voči teplotným zmenám a vode

MS020

Fasádne lepidlo



Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesie používateľ. Nepreberáme zodpovednosť vyplývajúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com