

Popis

Jednozložkový modifikovaný polyuretán vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou.

Forma dodania

- 750 ml plechová dóza so závitom na aplikačnú pištoľ alebo trubičku

Technická špecifikácia

	Norma	Klasifikácia
Báza		modifikovaný polyuretán
Prínavosť na betóne		1,40 N/mm ² (porušenie 100% v podklade)
Prínavosť na dreve		1,89 N/mm ² (porušenie 100% v podklade)
Vytvrdzovanie		chemické, vzdušnou vlhkosťou
Doba odvetrania		8-10 minút
Vytvorenie povrchovej kôry		10-15 minút
Doba stlačenia		podľa aplikácie a materiálu
Manipulovateľnosť		30 minút
Zatažiteľnosť spoja		45 minút
Plné vytvrdnutie		do 24 hod.
Spotreba		cca 200 g/m ²
Teplotná odolnosť (dlhodobá)		40°C až +90°C
Aplikačná teplota		-5°C až +35°C
Doba skladovania		12 mesiacov v originálnom neotvorenom balení
Skladovacia teplota		+15°C až +25°C
Optimálna teplota dózy		+20°C

Príprava

Povrch musí byť nosný, čistý, bez prachu, mastnoty a nečistôt. Hladké povrchy pred nanesením lepidla zdrsníte brúsnym papierom.

Spracovanie

- Plechovku pred použitím dôkladne cca 20 krát pretrepte.
- Dózu našraubujte na pištoľ alebo trubičku, ventil musí smerovať dole.
- Lepidlo aplikujte vždy len na jednu časť lepeného materiálu.
- Hneď po nanesení začne pena "spadávať".
- Množstvo vytláčaného lepidla je možné regulovať spúšťou a nastavením regulačného šraubu na pištoľi.
- Vytlačená pena vytvorí po niekoľkých sekundách tenkú vrstvu lepidla medovej farby (cca 1 mm).
- Počkajte pokým pena z väčšej časti spadne, a následne spojte lepené plochy.



PU700

STONE & WOOD ADHESIVE

Lepidlo na drevo a kameň



Lepidlo PU700 je vysokopevnostné lepidlo na báze modifikovaného polyuretánu, určené na použitie v stavebníctve a drevopriemysle. Je určené k lepeniu najrôznejších materiálov, ako sú brúsené tehly, pórobetónové tvárnice, tvárnice z liateho betónu a pod. PU700 je vhodné aj k lepeniu kovu, pryžu/guma/, tuhých ľahčených hmôt (styrodur, polystyrén) a plastu. Lepidlo je ideálne na plošné ale aj detailné lepenie. Na nanášanie sa používa bežná aplikačná pištoľ alebo klasická trubička.

Hlavní výhody

- vysokopevnostné lepidlo
- aplikácia pri nízkych teplotách
- úspora času pri murovaní priečok
- veľmi rýchle vytvrdzovanie
- jednoduchá manipulácia
- aplikácia 2 v 1 - pištoľou aj trubičkou

Čistenie

- Pištoľ vyčistite, akonáhle začne lepidlo z dózy vytekať veľmi pomaly. Dózu, ktorá je na pištoli musíte najprv vyprázdniť a následne demontovať podľa návodu.
- Vrch adaptéra očistite illbruck AA290 PUR čističom. Očistite hornú stranu vnútorného krúžku.
- Plechovku s AA290 PUR čističom naskrutkujte na pištoľ stisnutím spúšte vypustíte "poriadnu" dávku, aby ste z pištole odstránili zvyšok lepidla. Čistič nechajte vo vnútri cca 15 minút pôsobiť.
- Krúžok adaptéra znovu dôkladne očistite a skontrolujte, či je vo vnútri čistý. Okamžite naskrutkujte novú dózu lepidla.
- Aj na raz použitej pištoli pri aplikácií PU700 vždy nechávajte naskrutkovanú dózu s lepidlom.
- Aj vyčistenú aplikačnú pištoľ nechávajte s naskrutkovanou dózou lepidla, kľudne aj prázdnu. Predídete tým skráteniu životnosti pištole v dôsledku prenikania vlhkosti do vnútorného ústroja a chemickému vytvrdzovaniu zvyšku lepidla.

Dôležité upozornenie

Lepidlo používajte len v dobre vetraných miestnostiach. Pred aplikáciou je vhodné zakryť príslušné plochy. Nevytvrdnuté lepidlo je možné po skončení aplikácie vyčistiť prípravkom illbruck AA290 PUR Čistič alebo acetónom. Vytvrdnutú penu je možné odstrániť len mechanicky. Pri prevoze dóz autom, môžu byť uložené len v kufri alebo v úložnom priestore. V žiadnom prípade neprepravujte dózy v kabíne šoféra alebo na zadnom sedadle. Ďalšie informácie nájdete na etikete a v bezpečnostnej karte.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460