

Popis

Plne samolepiaca špeciálna PmB fólia (modifikovaný bitúmen) tvorená lepiacou bitúmenovou hmotou nanesenou na HDPE nosiči.

Forma dodania

- Role s návinom 20 alebo 25 m

Sírka x hrúbka (mm)	Rollí v kartóne	metrov v kartóne
80 x 1,0	5	125
100 x 1,0	4	100
150 x 1,0	2	50
200 x 1,0	2	50
250 x 1,0	1	25
300 x 1,0	1	25
350 x 1,0	1	25
400 x 1,0	1	25
450 x 1,0	1	25
80 x 1,5	5	100
100 x 1,5	4	80
150 x 1,5	2	40
200 x 1,5	2	40
230 x 1,5	1	20
250 x 1,5	1	20
300 x 1,5	1	20
350 x 1,5	1	20
400 x 1,5	1	20
450 x 1,5	1	20

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Trieda reakcie na oheň	EN 13501	E
Vodotesnosť	EN 1928 (metóda stanovená B)	
Pevnosť v ťahu	EN 12311-1	>200 N/50 mm
Predĺženie pri pretrhnutí	EN 12311-1	>150%
Odolnosť proti prerazeniu (driek klinca)	EN 12311-1	>100 N
Súčiniteľ difúzneho odporu	DIN 52 615	170 300
UV odolnosť		6 mesiacov
Teplná odolnosť		-30 °C až +70 °C
Aplikačná teplota		-5 °C až +35 °C
Skladovacia teplota		+5 °C až +25 °C
Podmienky skladovania		v chlade a suchu, nie v mraze
Doba skladovania		12 mesiacov



ME110

Bitúmen HDPE

Fólia je určená na vytvorenie vodotesného, vzduchotesného a parotesného spoja na budovách, v oblasti fasád, okien a striech. Materiál je zvlášť vhodný na použitie v oblastiach s možným mechanickým namáhaním spoja alebo oderom. Fólia má vynikajúcu príľnavosť na podklady ako sú betón, murivo, drevo, kovy, plasty a bitúmenové pásy.

Hlavné výhody

- spracovateľná od -5 °C
- aplikácia možná aj na mierne vlhké podklady
- odolná poveternostným vplyvom
- viacdielny liner

Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc, ktoré by negatívne ovplyvňovali priľnavosť
- Veľmi savé povrchy (betón, pórobetón, omietka) odporúčame najskôr impregnovať primerom ME901 alebo ME902
- Po použití primeru ME901 alebo ME902 pri bežnej teplote je potrebné nechať podklad odvetrať 10 až 40 minút
- Výdatnosť primeru závisí na savosti a pórovitosti podkladu

Spracovanie

- Odviňte fóliu z role a odrežte na požadovanú dĺžku. Vďaka separovanému kryciemu papieru (lineru) je možné odstrániť len jednu jeho časť a fóliu upevniť na jednu z podkladových plôch bez toho, aby sa fólia prilepila aj na druhý podklad, pokiaľ to nepotrebujete
- Priložte fóliu na podkladovú plochu bez toho, aby ste vytvárali akékoľvek pnutie. Fóliu dôkladne pritlačte na podklad prítlačným valčekom
- Snažte sa zamedziť vzniku vzduchových bublín medzi fóliou a podkladom. Fólia by tak mala ideálne celoplošne priľnúť na podklad

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com