

## Materiál

Jednostranně lepicí hliníková fólie opatřená akrylátovým lepidlem a polyetylenovým krycím ochranným proužkem.

## Provedení

Jednostranně lepicí hliníková fólie navinutá do role.

Barva: přírodní hliník

## Rozměry

Tlouška hliníku (mm)	0,05
Délka v roli (mm)	50
Šířka (mm)	25, 38, 50, 60

## Technické informace

Vlastnosti	Klasifikace
Celková tlouška fólie včetně lineru	0,09 mm
Adheze na oceli	4,0 N/cm
Propustnost vodních par	< 1g/m <sup>2</sup> / 24 hod
Teplotní odolnost	-20 °C až +120 °C
Aplikační teplota	+10 °C až +25 °C
Skladovací teplota	0 °C až +40 °C

## Příprava podkladu

1. Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

## Zpracování

1. Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Odstraňte ochranný proužek a aplikujte fólii na připravený podkladní plochu. Pásku řádně přitiskněte k podkladu.

## Doporučení

1. Fólie lze aplikovat na podklad při teplotách pod 0°C za podmínky, že je podkladní plocha suchá a bez námrazy.

## Tipy

Díky velmi nízké tloušce fólií může při přepravě izolovaných konstrukcí, na stavbě nebo v provozu snadno dojít k jejich poškození tzn. protržení. Proto doporučujeme dodatečné zakrytí odolnějším materiálem vůči mechanickému poškození.

## Upozornění

Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Při pokusu o odlepení fólie z podkladu či jedné vrstvy od druhé dojde pravděpodobně k jejímu poškození či přetržení. V takových případech je potřeba fólii nahradit novou vrstvou.



ME313

AL+Akryl

### Použití

Fólie je určena pro aplikace, kde je vyžadována vodotěsná, vzduchotěsná a parobrzdicí izolace. Fólie je ideální pro utěsnění spojů vedení vzduchotechniky, klimatizace, izolace sendvičových konstrukcí, přeplátování spojů parobrzdicích membrán, utěsnění komůrkových plastů (polykarbonát).

### Hlavní přednosti

- excelentní teplotní odolnost
- vysoká těsnost
- rychlá, snadná a estetická aplikace
- pro aplikace v interiéru i exteriéru

---

**Technický servis**

Na vyžádání je k dispozici neustálá technická podpora.

**Dodatečné informace**

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



**tremco illbruck s.r.o.**  
Slezská 2526/113  
13000 Praha 3  
Česká republika  
T: +420 296 565 381  
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.cz