

Popis

Polymér na báze syntetického kaučuku.

Forma dodania

- Saláma 600 ml - 20 ks v kartóne

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Klasifikácia
Báza	syntetický kaučuk
Systém	fyzikálne schnutie
Objemová hmotnosť (pri 20 °C)	cca 1,1 g/cm ³
Vytvorenie povrchovej kôry	10 minút
Rýchlosť vytvrdzovania	2-4mm/24 hod. (pri 20 °C, 60% R.V.V.)
Spotreba	7,6 m (pri prúžku s priemerom 10 mm)
Tvrdosť - Shore A	cca 30
E-Modul (100%)	0,5 N/mm ²
Elastické zotavenie	90%
Aplikačná teplota	+5 °C až +30 °C
Tepelná odolnosť	-20 °C až +80 °C
Skladovacia teplota	+5 °C až +30 °C
Doba skladovania	12 mesiacov

Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, bez prachu a voľných častíc, ktoré by negatívne ovplyvňovali príľnavosť
- Na odmastnenie fólie a podkladu použite čistič AA404

Spracovanie

- Lepidlo je určené na nanášanie v prúžkoch s priemerom cca 10 mm na jednu z pripravených plôch
- Pre správne usadenie následne priloženej fólie použite prítlačný valček
- Finálna šírka lepeného spoja po pritlačení plôch by mala byť 2-3 cm. V prípade širších, dlhších a ťažších pásov fólií je potrebná dočasná fixácia, napr. lepiacou páskou do doby, než dôjde k dostatočnému vytvrdnutiu lepidla, prípadne zväčšenie šírky lepeného spoja
- Fixácia fasádnych fólií na asfaltovú lepenku alebo PVC fóliu musí byť urobená cez vložený kovový pás. Týmto bude zabezpečená dobrá pevnosť spoja a minimalizuje sa riziko nekompatibility lepidla na týchto podkladoch
- Na aplikáciu materiálu je potrebná aplikačná pištoľ, orezávač a stierka


Dôležité upozornenie

Kvôli obsiahnutým chemikáliám nie je lepidlo vhodné pri aplikácii na polystyrén. Pri práci nefajčite! Používajte len v dobre vetraných priestoroch.



OT015

Fasádne lepidlo



Lepidlo na fólie je špeciálne určené na kontaktné lepenie fólií illbruck ME220 a ME210 navzájom a na podklady ako sú hliník, oceľ, pozinkovaný plech, drevo, tvrdé PVC alebo iné neporézne materiály. Vytvorený spoj výborne odoláva starnutiu, zmenám teploty a je vodotesný.

Hlavné výhody

- excelentná odolnosť proti starnutiu
- veľmi ľahká, rýchla a presná aplikácia
- excelentná pevnosť spoja
- dobrá odolnosť proti teplotným zmenám a vode

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com