

Popis

ME002 je viacvrstvová polypropylénová parobrzdiacia membrána potiahnutá špeciálnym monolitickým povlakom.

Forma dodania

- Rola s návinom 50 m a šírkou 1,5 m
- Farba: biela

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Norma	Hodnota
Použitie		parozábrana
Materiál		viacvrstvová PP membrána so špeciálnym monolitickým povlakom
Hrúbka	EN 1849-0,4 mm 2	
Plošná hmotnosť	EN 1849-cca 100 g/m ² 2	
Reakcia na oheň	EN 13501-1	trieda E
Najväčšia ťahová sila v pozdĺžnom/priečnom smere	EN 12311-1	165 N/ 130 N ±20%
Ťažnosť v pozdĺžnom/priečnom smere	EN 12311-1	40/45% ±20%
Odolnosť proti pretrhnutiu (driek klinca)	EN 12310-1	100/120 N ±20%
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy	EN 1931	Sd = cca 2 m
Tepelná odolnosť	EN 13859-1	-40 °C až +80 °C
Podmienky skladovania		Na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte pôsobeniu UV žiarenia a poveternostným vplyvom

Spracovanie

Inštalácia na konštrukcie z interiéru

- Priložte membránu ME002 ku krokvám, trámom a pod. a následne upevnite pomocou sponiek
- Miesta, kde sú sponky zabezpečte a utesnite pomocou fólie ME314 alebo ME319
- Minimálny odporúčaný presah preplátovania membrán navzájom je 10 cm
- Utesnite aj tieto napojenia a presahy membrán pomocou fólie ME314 alebo ME319
- V prípade potreby prilepenia membrány ME002 na stenu alebo iný podklad použite na dosiahnutie trvalého vzduchotesného spoja lepidlo illbruck OT300. Drobné poškodenia membrány opravte a utesnite pomocou fólie ME314 alebo ME319. Na opravu väčšieho charakteru alebo na dotesnenie konštrukcií použite záplaty z ME002 a lepidla OT300

Inštalácia pod tepelnou izoláciou kladenou na vrchnú stranu krokiev (renovácia zvonku)



ME002

Parotesná membrána Eco 2

Membrána zabezpečuje dlhodobú funkčnosť tepelnej izolácie. Materiál sa spravidla aplikuje na vnútornú stranu skladby obvodového plášťa budovy. Membrána účinne obmedzuje prenikanie vzdušnej vlhkosti z interiéru do priestoru tepelnej izolácie, kde by mohlo dochádzať k jej nežiaducej kondenzácii a hromadeniu.

Hlavné výhody

- vysoká odolnosť proti pretrhnutiu
- potlač uľahčujúca rovné upevnenie fólie
- veľmi dobrá spracovateľnosť
- reakcia na oheň triedy E (EN 13 501-1)

- Ukladajte membránu ME002, bez jej napínania v pozdĺžnom alebo priečnom smere, paralelne so spodnou hranou šikmej strechy
- Jej upevnenie urobte pomocou sponiek alebo klinec s plochou hlavou a to iba v zakrytých častiach preplátovaných spojov membrán. Následne dotesnite preplátované spoje pomocou fólie ME314 alebo ME319
- Presahy membrán navzájom by mali byť minimálne 10 cm

Dôležité upozornenie

Pred spracovaním si prečítajte dôležité informácie na etikete produktu. K dispozícii je aj bezpečnostný list.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



Construction
Products Group
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com