

# illbruck

## Butylová páska

### Popis

Oboustranně lepicí a těsnicí páska na bázi butylkaučuku vhodná pro:

- vytvoření parotěsné připojovací spáry mezi fólií a okenní nebo fasádní konstrukcí
- lepení fólií na kovy, dřevo, plasty, beton a kámen

Další oblasti využití: výroba karavanů, chladicí a klimatizační technika, výroba přístrojů, automobilový průmysl, kuchyně a koupelny.

### Materiál

Objemově stálá, samolepicí butylkaučuková těsnicí páska neobsahující rozpouštědla.

### Barva

- černá, šedá

### Provedení

Oboustranná samolepicí páska navinutá do role opatřená silikonizovaným papírem.

### Přednosti

- dobrá přilnavost na mnoho podkladů
- odolná vůči stárnutí, povětrnostním vlivům a UV záření
- kompatibilní se širokým spektrem běžných podkladů ve stavebnictví a průmyslu

### Balení

Tloušťka pásky (mm): 1 / 3

Šířka pásky (mm): 10 / 15



illbruck Butylová páska

### Technické data

	Norma	Hodnota
Objemová hmotnost	DIN EN ISO 10 563	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Tvrdost dle Shore 00	DIN 53 505	cca 55
Parotěsnost	DIN 53 122	0,13 g/m <sup>2</sup> /den
Teplotní odolnost (dlouhodobá)		-40°C až +100 °C
Aplikační teplota		+5°C až +30 °C
Skladovací teplota		+5°C až +25 °C
Doba skladování		12 měsíců

### Pokyny k aplikaci

#### Zpracování

Podkladní plochy musí být suché, únosné, bez prachu a volných částic. Savé povrchy je doporučeno impregnovat ME901 Butyl a Bitumen Primerem. Na jedné straně pásky se odstraní ochranná vrstva, páska se položí na podkladní plochu a přitlačí. Poté se odstraní krycí vrstva na druhé straně pásky. Společný tlak obou podkladních ploch na pásku způsobí bezchybné utěsnění a málo nerovností.

#### Zlepšení přilnavosti

Po použití illbruck ME901 Butyl a Bitumen Primeru při běžné teplotě je nutno nechat zavadnout podklad 40 minut. Vydatnost impregnace je cca. 60 – 80 m při šířce pruhu 4 cm. Záleží však na savosti a pórovitosti podkladu.

### Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

### Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.