

Popis

Samolepiaca páska tvorená sklenými vláknami viazanými navzájom organickým spojivom jednostranne potiahnutá akrylovým lepidlom. Neobsahuje žiadny azbest, nie je karcinogénna.

Forma dodania

Jednostranne lepiaca páska zo sklených vlákien

Farba: biela

Rozmery:

Hrúbka (mm) - 3 mm; 4 mm

Dĺžka v roli (m) - 10 m; 10 m

Šírka na želanie - závisí na limite výroby cca do 1000 mm

Technická špecifikácia

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda reakcie na oheň	EN 13501-1	A2-s1. d0
Hustota		220–300 kg/m ³
Lepidlo		akrylová disperzia bez rozpúšťadiel
Priemer keramického vlákna		0,0032 mm
Pevnosť v ťahu		350 kPa
Tepelná vodivosť pri 600 °C	ENV 1094-7	0,090 W/m.K
Bod tavenia		>1330 °C
Tepelná odolnosť		+1100 °C
Aplikačná teplota		+5 °C až +30 °C
Skladovacia teplota		+5 °C až +20 °C
Doba skladovania		12 mesiacov

Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc

Spracovanie

- Odviňte pásku z role, odmerajte a odrežte podľa potreby
- Odstráňte ochranný prúžok
- Aplikujte priamo na pripravenú podkladovú plochu
- Pásku riadne pritlačte na podklad illbruck prítlačným valčekom

Dôležité upozornenie

Na vytvorenie riadneho utesnenia by páska mala byť v špáre stlačená o cca 5% až 10% svojej hrúbky. Pri silnejšom stlačení hrozí deštrukcia štruktúry pásky, tzn. oddelenie jednotlivých vlákien od seba.



FJ120

Pyrosil B páska

Perennator Pyrosil B páska je jednostranne lepiaca a tesniaca páska ideálna na zasklievanie protipožiarnych konštrukcií, tesnenie špár vetracích šachiet, tesnenie únikových schodísk, tesnenie prírub vedenia vzduchotechniky. Páska je vhodná na tesnenie špár v kovových konštrukciách, fasádach, svetlíkoch, montovaných stavbách.

Hlavné výhody

- zdravotne nezávadná
- vysoká tepelná odolnosť

V prípade odstraňovania ochranného prúžku lepidla odporúčame postupovať veľmi obozretne a používať orezávací nôž alebo nôž, ktorý je potrebné vsunúť medzi materiál pásy a ochranný prúžok a takto ich oddeliť. Pri strhávaní a odstraňovaní ochranného prúžku iba prstami často dochádza aj k odtrhnutiu lepidla.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com