

Popis

Penový materiál na báze EPDM s prevažne uzatvorenou štruktúrou buniek, na jednej strane potiahnutý tlakovým akrylovým lepidlom, krytým ochranným prúžkom.

Forma dodania

- Jednostranne lepiaca penová páska navinutá do role

Rozmery

Hrúbka (mm)	2	3	4	6	8	10
Dĺžka (m)	10	10	10	10	5	5

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Objemová hmotnosť	ISO 845 175	±25 kg/m ³
Tvrdosť podľa Shore 00		±40
Lepiacia sila	DIN EN 1939	>5 N/ 25 mm (merané so vzorkou 3 mm)
Pevnosť v ťahu	ISO 1798	0,4 N/ mm ²
Predĺženie pri pretrhnutí		150%
Pevnosť v tlaku ASTM D 1056-85 pri 25% stlačení		0,08 - 0,16 N/mm ² (80- 160 kPa)
UV odolnosť		pri 50% stlačení výborná
Nasiakavosť	ASTM D1056-5% 80	
Tepelná vodivosť		0,088 W/m.K
Aplikačná teplota		+5 °C až +35 °C
Tepelná odolnosť		-30 °C až +100 °C
Skladovacia teplota		+5 °C až +25 °C
Doba skladovania		6 mesiacov

Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc
- Veľmi savé a porézne podklady odporúčame pred aplikáciou pásky impregnovať materiálom illbruck ME901 Butyl & Bitúmen Primer

Spracovanie

- Odviňte pásku z role, odmerajte a odrežte podľa potreby
- Aplikujte priamo na pripravenú podkladovú plochu
- Pásku dôkladne pritlačte na podklad illbruck prítlačným valčekom
- Odstráňte ochranný papierový prúžok

Dôležité upozornenie

V prípade aplikácie na podklady z polykarbonátu je možné použitie pásky TN011 v priamom kontakte.



TN011

EPDM páska



Páska je vhodná na tesnenie špár v kovových konštrukciách, fasádach, svetlíkoch, montovaných stavbách a na suché zasklievanie. Stredná tvrdosť pásky umožňuje príľnutie pásky na povrchy s drobnými nerovnosťami. Vyššia tepelná odolnosť.

Hlavné výhody

- rýchle, účinné a estetické utesnenie špár
- odolnosť voči UV, poveternostným vplyvom a rade chemikálií
- veľmi vhodná do trvale dilatujúcich špár

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com