

## Popis

Nízkoexpanzná jednokomponentná polyuretánová pena s hnacím plynom neobsahujúcim freóny, reagujúca vzdušnou vlhkosťou. Pena nie je UV odolná.

## Forma dodania

Plechová dóza 880 ml so závitom pre aplikačnú pištoľ.

Balenie: 12 ks v kartóne

## Technická špecifikácia

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Objemová hmotnosť	DIN 52 612	15–25 kg/m <sup>3</sup>
Tepelná vodivosť		0,036 W/m.K
Postexpanzia (nevlhčený podklad)		max. 50%
Nelepivosť (prúžok 30 mm)		10 min.
Rezateľnosť (prúžok 30 mm)		45 min.
Plne zaťažiteľná		cca 24 hod.
Výdatnosť		až 19 m v špáre 3x7 cm s AA255
Tepelná odolnosť (dlhodobá)		-40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota		-10 °C až +35 °C
Limitná teplota dózy		+5 °C až +30 °C
Optimálna teplota dózy		+20 °C
Skladovacia teplota		v chlade (nie v mraze), suchu a vo zvislej polohe
Doba skladovania		24 mesiacov

## Príprava

- Povrchy musia byť zaťažiteľné, čisté, bez prachu, nečistôt a námrazy

## Spracovanie

- Naskrutkujte na dózu aplikačnú pištoľ, následne s dózou minimálne 20 krát silne zatraste. Pri aplikácii je potrebné držať dózu neustále dnom nahor
- Pokiaľ je okolitá teplota nad +5 °C, pred aplikáciou podklad navlhčite
- Tok peny regulujte pomocou spúšte na aplikačnej pištoľi
- Penu dávajte rovnomerne, špáry a dutiny úplne nevypĺňajte, pena pri vytvrdzovaní zväčšuje svoj objem
- Pokiaľ chcete dosiahnuť minimálne napenenie peny nevlhčite
- Špáry väčšie ako 8x2 cm vypĺňajte po vrstvách a pred nanášaním ďalšej vrstvy navlhčite predchádzajúcu vrstvu. Dosiahnete tak lepší priebeh vytvrdzovania peny a lepšiu vnútornú štruktúru.

## Čistenie

Na vyčistenie pištole a škvŕn od nevytvrdnutej peny použite illbruck AA290 PUR Čistič.



## FM350

### PERFECT FOAM PRO

Univerzálna pena PRO Perfect



FM350 Perfekt je celoročná nízkoexpanzná polyuretánová pena s vysokou výdatnosťou a minimálnym zmrštením po vytvrdnutí. Pena je ideálna na utesnenie pripájacej špáry okien a dverí a utesnenie špár, otvorov a prestupov. Slúži ako tepelne a zvukovo izolačný materiál a je tiež vhodná na lepenie. Pena FM350 je spracovateľná už od -10 °C.

#### Hlavné výhody

- aplikácia od -10 °C do +35 °C
- minimálna postexpanzia
- excelentná priľnavosť na väčšinu stavebných podkladov
- rezateľná po 45 minútach

### Dôležité upozornenie

Penu používajte len v dobre vetraných miestnostiach. Pri aplikácii nefajčite! Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred aplikáciou je vhodné zakryť okolité plochy. Nevytvrdnutú penu je možné po skončení aplikácie vyčistiť prípravkom PUR čistič alebo acetónom. Vytvrdnutú penu je možné odstrániť len mechanicky. Pri transporte dóz s penou vozidlom môžu byť uložené iba v batožinovom alebo úložnom priestore. V žiadnom prípade neprepravujte dózy v kabíne vodiča alebo na zadnom sedadle. Skladujte vo zvislej polohe. Ďalšie informácie nájdete na etikete a v bezpečnostnom liste.

---

#### Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

#### Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka**

IČO: 43890067

Vieska 536

965 01 Ladomerská Vieska

Tel. +421 45 6722 460

predaj@tremcocpg.com