

## Popis

Jednokomponentná pištoľová polyuretánová pena s hnacím plynom neobsahujúcim freóny, reagujúca vzdušnou vlhkosťou. Pena nie je UV odolná.

## Forma dodania

Plechová dóza 850 ml so závitom pre aplikačnú pištoľ.

Balenie: 12 ks v kartóne

## Technická špecifikácia

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4 102 časť 1	B3
Objemová hmotnosť	DIN 52 612	15 – 25 kg/m <sup>3</sup>
Napenenie		minimálne
Pevnosť v ťahu		65 kPa
Nelepivosť (prúžok 30 mm)		po 10 min.
Rezateľnosť (prúžok 30 mm)		po 40 min.
Plne zaťažiteľná		24 hod.
Výdatnosť (voľné napenenie, pri 23 °C a 50 % R.V.V.)		cca 40 l
Tepelná vodivosť		0,036 W/m.k
Aplikačná teplota		-10 °C až +35 °C
Optimálna teplota dózy		+10 °C až +30 °C
Skladovacia teplota		v chlade (nie v mraze), suchu, vo zvislej polohe
Doba skladovania		24 mesiacov
Tepelná odolnosť (dlhodobá)		-40 °C až +90 °C

## Príprava

- Povrchy musia byť zaťažiteľné, čisté, bez prachu, nečistôt a námrazy

## Spracovanie

- Naskrutkujte na dózu aplikačnú pištoľ, následne s dózou minimálne 20 krát silno zatraste
- Pri aplikácii je potrebné držať dózu neustále dnom hore
- Pokiaľ je teplota vzduchu vyššia ako +5 °C, pred aplikáciou podklad navlhčite
- Penu dávajte rovnomerne, špáry a dutiny úplne nevyplňajte (na cca 80%), pena počas vytvrdzovania zväčšuje svoj objem
- Pokiaľ chcete dosiahnuť minimálne napenenie penu nevlhčite
- Špáry väčšie ako 8x2 cm vyplňajte po vrstvách a pred nanášaním ďalšej vrstvy predchádzajúcu vrstvu navlhčite. Dosiahnete tak lepší priebeh vytvrdzovania peny. Napenenie peny však bude väčšie ako bez navlhčenia



## FM343

### PUR pena Maxx - nízkoexpanzná



Unikátna polyuretánová pena vyvinutá s dôrazom na maximálnu rozmerovú stabilitu, minimálne zmrštenie a postexpanziu. Pena je vhodná pre celoročné využitie. Produkt slúži ako tepelne a zvukovo izolačný materiál vhodný tiež na lepenie.

#### Hlavné výhody

- celoročné použitie
- minimálne napenenie
- aplikovateľnosť od -10 °C
- výborná rozmerová stabilita
- excelentná rezateľnosť a štruktúra peny

### Čistenie

Na vyčistenie pištole a škvŕn od nevytvrdenutej peny použite illbruck AA290 PUR Čistič.

### Dôležité upozornenie

Penu používajte len v dobre vetraných miestnostiach. Pri aplikácii nefajčite! Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred aplikáciou je vhodné zakryť okolité plochy. Nevytvrdenú penu je možné po skončení aplikácie vyčistiť prípravkom PUR čistič alebo acetónom. Vytvrdenú penu je možné odstrániť len mechanicky. Pri transporte dóz s penou vozidlom môžu byť uložené iba v batožinovom alebo úložnom priestore. V žiadnom prípade neprepravujte dózy v kabíne vodiča alebo na zadnom sedadle. Skladujte vo zvislej polohe.

---

#### Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

#### Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienemu produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka  
Vieska 536  
965 01 Ladomerská Vieska  
tel.: +421 45 672 2460  
predaj@cpg-europe.com