

Popis

Plastoelastická neutrálne vytvrdzujúca hmota na báze vysoko kvalitného bitúmenového kaučuku. Okamžitá aplikácia (bez nahrievania) na väčšinu bežných podkladov a to aj mokrých.

- OS111 je určený na aplikáciu v exteriéri (vyrovnávanie podkladových plôch, vyplnenie nedilatačných špár konštrukcií, ktoré nespádajú do kategórie určených normou STN EN 15 651:1 až 4) a na lepenie.

Forma dodania

- Kartuša 310 ml - 24 ks v kartóne
- Farba: čierna

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Klasifikácia
Báza	bitúmenový kaučuk
Systém reakcie	fyzikálne vytvrdzovanie
Charakter tmelu	plastoelastický
Objemová hmotnosť	1,23 g/cm ³
Vytvorenie povrchovej kôry	cca 20 min.
Úplné vytvrdnutie	1 deň - 3 týždne
Zmena objemu	< 14%
Max. prípustná deformácia	10%
Spotreba	4 m (prúžok s priemerom 10 mm)
Aplikačná teplota	+5 °C až +30 °C
Tepelná odolnosť	-35 °C až +110 °C
Skladovacia teplota	+5 °C až +25 °C

Príprava

- Podklad musí byť nosný, suchý, zbavený prachu, mastnoty a nečistôt
- Pri špeciálnych aplikáciách alebo aplikácii na mokré povrchy odporúčame urobiť predbežný test prílnavosti



OS111

Bitúmenový tmel



Lepenie bitúmenových strešných izolačných materiálov (APP a SBS modifikovaný bitúmen). Vodotesné tesnenie špár, špárovanie spojov strešných nároží, komínov a svetlíkov. Upevnenie vodných vpustov a lapačov štrku. Utesnenie netesností a vzniknutých nalievavých opráv aj na mokrých podkladoch. Spoje odkvapových žlabov, prílepenie pásov na hranách fasád.

Hlavné výhody

- dobrá prílnavosť
- UV stabilný
- tixotropný, netoxický
- príľne na mokré povrchy
- vynikajúca izolačná schopnosť
- ochrana proti korózii a vlhkosti

Spracovanie

- Aplikovateľný ručnou alebo pneumatickou pištoľou
- Na zabezpečenie rovnomerného pravidelného dávkovania pri aplikácii je dôležité, aby výtoková trubička pištole bola čistá
- Vzdialenosť medzi podkladovou plochou a trubičkou pištole by mala byť menšia ako 3 mm, aby bola zabezpečená adhézia na mokrom povrchu
- Bitúmenový tmel aplikujte v prúžkoch alebo bodoch, aby bolo umožnené úplné vytvrdnutie
- Doba spracovateľnosti a rýchlosť vulkanizácie sú závislé na teplote podkladu, priepustnosti materiálov a hrúbke vrstvy
- Nevystavujte kartuše priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia alebo blízko zdrojov tepla
- Pri aplikácii pracujte len v dobre vetraných priestoroch

Cistenie

- Čerstvý nevytvrdnutý tmel je možné odstrániť technickým benzínom
- Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť len mechanicky, pomocou vhodného nástroja, napr. škrabkou

Dôležité upozornenie

- Používa sa aj na lepenie tvrdých plastov bez zmäkčovadiel
- Kompatibilita s polystyrénom je premenlivá
- Rozpúšťadlo môže spôsobiť poškodenie materiálu alebo pri väčších hrúbkach vrstvy môže pôsobením vysokých teplôt dôjsť k vznieteniu
- Nie je kompatibilný s farbami

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



Construction
Products Group
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com